



## تأثير زيادة نسبة الكربون على الخواص الميكانيكية لكربيد التيتانيوم المنجز بالافلام الرقيقة

احمد محمد حسن الغبان

قسم هندسة المواد/ الجامعة التكنولوجية

البريد الإلكتروني: [ahmed.gaban@yahoo.com](mailto:ahmed.gaban@yahoo.com)

(Received 12 March 2012; accepted 18 February 2013)

### الخلاصة

تمثل الافلام الرقيقة المكونة من مواد كاربيدية او نايتريدية ذات اهمية فائقة في مجال الصناعة لما لها من خواص ميكانيكية ممتازة مثل الصلادة اضافة الى امكانية الطلاء بدرجات حرارية واطنة تخدم السطوح الحساسة لدرجات عالية. في هذا البحث تمت دراسة تأثير نسبة الكربون على الخواص الميكانيكية ممثلة بمعامل المرونة لافلام رقيقة من كاربيد التيتانيوم المنتج بواسطة التذرية المغنترونية لمدى معين من التراكيب الكيماوية. وقد لوحظ ان هنالك استقرارا للخواص البنوية للطور الناتج مع نسبة الكربون المضافة حيث ان الطور الناتج هو في الغالب لكربيد التيتانيوم بغض النظر عن نسبة الكربون من حدود 34% الى غاية اقل من 65%. لوحظ ارتباط الخواص الميكانيكية للطور الكاربيد بنسبة الكربون. حيث تزداد الخواص الميكانيكية (تزداد الصلادة) للطور المنتج لغاية نسبة كربون بمقدار 50% و ثم تبدأ بالتناقص بنسب كربون اعلى. قد تشير هذه النتائج الى علاقة وثيقة بين الخواص البنوية (Microstructure) والميكانيكية من جهة وبين الاجهادات المتبقية في الفلم الناتج من جهة ثانية.

**الكلمات المفتاحية:** رقائق كاربيد التيتانيوم، التذرية المغنترونية، المعاملة الحرارية، قياس التغلغل النانوي.

### 1. المقدمة

التركيب الكيماوي للمادة والخواص البنوية هي علاقة وثيقة يمكن ان تؤثر على مجمل الخواص الفيزيائية والميكانيكية. لم تدرس هذه العلاقة بشكل مستفيض من قبل الباحثين المهتمين بالموضوع ولكن تم التركيز في الغالب على التركيب الكيماوي القريب الى التجانس حيث تكون نسبة الكربون الى التيتانيوم متعادلة حيث  $C/Ti$  يساوي واحد [5]. من هنا تبرز اهمية دراسة تأثير التركيب الكيماوي لكربيد التيتانيوم على مجمل خواص هذه المادة الهندسية الفائقة. في هذا البحث تم تشكيل سلسلة من الافلام الرقيقة لكربيد التيتانيوم المختلف في التركيب الكيماوي من حدود نسبة  $C/Ti=34\%$  الى غاية  $C/Ti=65\%$ . لم تظهر النتائج اي اختلاف في البنية البلورية على طول المدى المختلف للتركيب الكيماوي ما عدا اختلاف في اتجاه النمو البلوري. تزداد الابعاد الذرية مع زيادة نسبة الكربون. تزداد الخواص الميكانيكية للطور الناتج ممثلا بمعامل " يونك E " مع زيادة نسبة الكربون الى غاية  $C/Ti=1$  ثم تبدأ بالتناقص مع استمرار الزيادة بنسبة الكربون مما يعطي دليل على تكون اجهادات داخلية ضغطية تؤدي الى تراجع في الخواص الميكانيكية للغشاء الرقيق المنتج.


### 2. الجزء العملي

في هذا البحث تم استخدام نفس حجرة الضغط المذكورة في [6]. اذ صممت منظومة الطلاء من قبل الباحث في جامعة اخن - المانيا ونفذت وفق متطلبات انتاج افلام مختلفة التركيب الكيماوي كدفعة واحدة باستخدام التذرية المغنترونية الاندماجية *Combinatorial magnetron sputtering*.


تعد كاربيدات المعادن الانتقالية مثل كاربيد التيتانيوم او كاربيد التنتستن من المواد الصناعية الفائقة الخواص اذ انها من ناحية جيدة حراريا وكيماويا (مقاومة لدرجات الحرارة العالية و مقاومة للتآكل) اضافة الى خواصها الميكانيكية العالية من ناحية اخرى [1]. هذه المواد تجمع في العادة بين خواص المواد المعدنية من جهة كالتوصيلية الكهربائية والحرارية العالية علاوة على خواص المواد السيراميكية كمقاومة البلى ودرجة الانصهار العالية من جهة اخرى [2]. كثيرا ما يستخدم كاربيد التيتانيوم كطلاء واقى على سطوح المواد المعدنية بالنظر لما يمتاز به من خواص مقاومة للاحتكاك تجعله في المقدمة لمقاومة البلى الميكانيكي كما هو الحال في عدد القطع والحوامل الكروية . كذلك تستخدم في طلاء الحاويات المقاومة لدرجات الحرارة العالية او التي تستخدم في حفظ منصهرات المعادن وتطبيقات اخرى كثيرة [3, 2, 1]. وسائل متعددة تستخدم للطلاء بكربيد التيتانيوم ولكن اكثر الطرق الحديثة المستخدمة في هذا المجال هي الترسيب الفيزيائي (PVD) والترسيب الكيماوي (CVD) [3, 4]. اذ انه يمكن بواسطة هذه التقنيات طلاء اغلب سطوح المواد الهندسية وخصوصا السطوح الحساسة لدرجات الحرارة العالية كاغلب انواع الصلب وسبائكه [4]. وفي هذا المجال يمتاز الترسيب الفيزيائي بكافة تقنياته اذ يجمع بين خاصية الطلاء بدرجات واطنة وامكانية السيطرة على التركيب الكيماوي للكربيد [4]. يحافظ كاربيد التيتانيوم على بنيته الذرية لمدى من التراكيب الكيماوية من التيتانيوم والكربون وحسب مخطط الاتزان [5]. وكما هو معلوم فان العلاقة بين

يقارب ١.٥ ميكرون توقف المنظومة ليتم استخراج السطح المستقبل للغشاء الرقيق ويتم تقطيع العينة لعدة اجزاء من الاسفل الى الاعلى للحصول على شرائح متعددة كل شريحة تحتوي عدة مساحات دائرية وكل مساحة تمثل تركيب كيميائي مختلف. في هذا البحث استخدمت شريحة واحدة فقط حاوية على ١٣ عينة كما موضح في الشكل ٢. تم فحص التركيب الكيميائي لكل مساحة دائرية في الوسط بواسطة جهاز EDX ياباني المنشأ المربوط لمجهر الكتروني ماسح والمتواجد في قسم كيمياء المواد في جامعة اخن-المانيا. استعملت عينة قياسية لغرض المعايرة من مادة كاربيد التيتانيوم لغرض المقارنة. البنية البلورية تم فحصها لكل منطقة في الشريحة بواسطة اشعة اكس بجهاز GADDS. هذا الجهاز يعطي امكانية كبيرة لفحص الافلام الرقيقة بزوايا حيود واحدة وبالامكان تدوير العينة بكافة الاتجاهات للحصول على افضل نتيجة لحيود الاشعة السينية. اما الخواص الميكانيكية متمثلة بمعامل يونك لكل مساحة صغيرة فلقد تم احتسابها بعد الحصول على النتائج التفصيلية من جهاز قياس الخواص الميكانيكية النانوي The nanoindentation measurements. اذ يتم ادخال الشريحة بعد تثبيتها على حامل ومن ثم تثبيت النقاط المراد فحصها وتاخذ عدة نقاط لكل مساحة دائرية لغرض احتساب معدل القراءة ومن ثم استخراج معامل "يونك E" لكل مساحة طلاء.

استخدمت اقطاب من كل من التيتانيوم والكربون الصلب العالي النقاوة وبميلان عن السطح الواقع في الاسفل مقداره ١٤ درجة كما موضح في الشكل- ١. هذا الميلان يعطي الامكانية للتحكم بمدى كبير من التراكيب الكيميائية لنفس المكونات. قطبا الكربون والتيتانيوم بقطر ٣٩ ملليمتر وسمك ٣ ملليمتر ويبعدان عن السطح المستقبل للغشاء بحدود ٥٠ ملليمتر. السطح المستقبل عبارة عن رقاقة من اوكسيد الالمنيوم عالي النقاوة بسطح صقيل واحد وبقطر ٥٠.٨ ملليمتر. تم وضع رقاقة مثقبة من الصلب فوق السطح المستقبل لغرض حجز الطلاء عن مناطق محددة ولانتاج عدة مساحات دائرية حسب الشكل ٢. كل مساحة دائرية تمثل تركيب كيميائي محدد مفصول عن الاخر بالاتجاه من اليمين الى اليسار او العكس وحسب جهة كل قطب (تيتانيوم او كربون). بعد اكمال وضع السطح المستقبل للطلاء والاقطاب في اماكنها يتم تفرغ الحجرة من الهواء لغاية ضغط مقداره  $10^{-4}$  باسكال للتخلص من اغلب الشوائب بعد ذلك يضح غاز الاركون بضغط ٠.٣ باسكال. تم تسليط طاقة مقدارها ٤.٢ و ٦.٧ واط لكل سنتيمتر مربع لكل من قطبي التيتانيوم والكربون على التوالي ليتم انتاج البلازما اللازمة للطلاء. الطلاء او الترسيب تم بدون اي مصدر حراري لتسخين السطح المستقبل للطلاء ولم ترتفع درجة حرارة السطح عن اكثر من ٥٠ درجة مئوية في الغالب. بعد انجاز الطلاء بسمك



شكل ١- التذرية المغنطرونية لكاربيد التيتانيوم من قطبي الكربون والتيتانيوم.  
Magnetron Sputtering of  $TiC_x$  from Carbon and Titanium Cathodes.



الشكل ٢- الغشاء الرقيق من كاربيد التيتانيوم بمساحات دائرية بعد عملية الطلاء على سطح من اوكسيد الالمنيوم.  
The Deposited  $TiC_x$  Thin Films with Circular Shapes on a  $Al_2O_3$  Substrate.


## ٣. النتائج والمناقشة

٥٠% الى غاية حدود اقل من ٦٣%. قد يعود السبب الرئيسي لزيادة الخواص الميكانيكية في الطور الناتج مع زيادة نسبة الكربون الى تزايد اعداد ذرات الكربون التي تحتل المواقع ما بين الذرات Interstitial atoms. هذا النوع من التداخل الذري يتسبب في زيادة ملحوظة في الخواص الميكانيكية. من المفترض ان يتسبب الكربون الفائض بنسبة اكبر من ٥٠% بظهور طور الكرافيت الحر في البنية الذرية للمنتج [١٥]. وفقا للفحص بالاشعة السينية لم يظهر اي دليل على وجود طور اخر مرافق للطور الكاربيد الناتج مما يعطي سببا واضحا للتناقص في الخواص الميكانيكية بزيادة نسبة الكربون اكثر من ٥٠%. من ذلك يمكن الاعتقاد بان السبب الرئيسي لانخفاض معامل المرونة في الغشاء الرقيق المنتج بنسبة كربون عالي يمكن ارجاعه الى الاجهادات الداخلية الناتجة اثناء الترسيب. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الغشاء الرقيق المنتج تم ترسيبه دون اي مصدر حراري خارجي. مما قد يعطي المجال الواسع للاجهادات المرافقة للعب دور اساسي في هذه العملية [١٦]. لوحظ في دراسات سابقة وجود علاقة وثيقة بين الاجهادات المتكونة في الفلم الرقيق ومعامل المرونة [١٧]. اذ تتناقص الخواص الميكانيكية ممثلنا بمعامل المرونة مع زيادة حجم الاجهادات المتبقية المرافقة للترسيب. من هذا يمكن الاعتقاد ان سبب التناقص في الخواص الميكانيكية المرافقة لزيادة نسبة الكربون في الغشاء الكاربيد في هذا البحث يعود الى الاجهادات الضغطية كما وجد في ابحاث سابقة [١٨]. يمكن الاستنتاج ان الاجهادات الضغطية المتولدة نتيجة ظاهرة المزدوج الحراري لها اثر كبير في خفض الخواص الميكانيكية للغشاء الرقيق.


## ٤. الاستنتاجات

في هذا البحث تمت دراسة تأثير نسبة الكربون على الخواص الميكانيكية ممثلة بمعامل المرونة ( $E$ ) لافلام رقيقة من كاربيد التيتانيوم المنتج بواسطة التذرية المغنترونية لمدى من التراكيب الكيميائية. لوحظ ان هنالك استقرارا للخواص البنيوية للطور الناتج مع اختلاف نسبة الكربون المضافة اذا انه في الغالب كاربيد التيتانيوم بغض النظر عن نسبة الكربون من حدود ٣٤% الى غاية اقل من ٦٥%. ترتبط الخواص الميكانيكية للطور الكاربيد بنسبة الكربون اذ تزداد لغاية نسبة كربون بمقدار ٥٠% و ثم تبدأ بالتناقص بنسب كربون اعلى. يستنتج من هذا البحث ان الاجهادات الضغطية المتولدة في الفلم الكاربيد الرقيق لها اثر كبير في خفض الخواص الميكانيكية بصورة فعالة.


الشكل ٣- يوضح بعض نتائج التراكيب الكيميائية لمساحات طلاء مختلفة. من خلالها يمكن ملاحظة تناقص نسبة الكربون الى التيتانيوم C/Ti ratio في الجهة القريبة الى قطب التيتانيوم في حين تزداد هذه النسبة في حال القرب من قطب الكربون. هذه احدى اهم الميزات التي توفرها طريقة التذرية المغنترونية الاندماجية Combinatorial magnetron sputtering. في عدة ابحاث سابقة اظهر كاربيد التيتانيوم المرسب كاشية رقيقة امكانية عالية للتحكم بالتركيب الكيميائي [٧,٨,٩,١٠]. هذا يعطي الامكانية لاجراء دراسات نظامية تحليلية لربط التركيب الكيميائي للطور المنتج مع كافة الخواص الفيزيائية والميكانيكية وبامكانية غير ممكنة في حالة العينات الكتلية Bulk material نظرا لعدم امكانية انتاج مجموعة كبيرة من العينات بتقنية المساحيق على سبيل المثال وللصعوبة في تكرار نفس الظروف المحيطة في كل حالة. الشكل ٤ يوضح نتائج الفحص بالاشعة السينية لما مجموعة ١٣ عينة مختلفة التركيب الكيميائي. تظهر النتائج بروز كاربيد التيتانيوم كطور وحيد على الرغم من اختلاف التركيب الكيميائي او نسبة الكربون الى التيتانيوم صعودا او نزولا برغم اختلاف واضح في شدة الطور الناتج بزيادة نسبة الكربون. يمكن ايضا ملاحظة فرق واسع في اتجاه نمو البلورات بزيادة نسبة الكربون. حيث يتجه النمو للبلورات بالاتجاه (١ ١ ١) في النظام المكعب (نسبة الكربون الاقل) الى النمو باتجاه بلوري (2 0 0) مع انخفاض نسبة الكربون. موضوع التباين anisotropy في البنية المجهرية لافلام رقيقة ذات نفس التركيب قد تم مناقشتها في ابحاث سابقة [١١,١٢,١٣,١٤]. لم يتم توضيح السبب الرئيسي لهذه الظاهرة وسبب اختلافها من طريقة انتاج الى اخرى غير ان السبب العام يمكن اجماله في طاقة الانفعال The strain energy [١٤]. بعبارة اخرى تنتج البلورات باتجاه نمو (١ ١ ١) في حالة نسبة تيتانيوم اكبر لغرض تقليل الجهد اللازم للبناء البلوري في حين يتجه النمو البلوري الى (2 0 0) بزيادة نسبة الكربون في الطور المنتج. سوف يتم التطرق الى هذه النتائج بصورة تفصيلية اكثر في ابحاث مستقبلية لاحقة لغرض دراستها بشكل تفصيلي. تم في هذا البحث التركيز على العلاقة بين نسبة الكربون الى التيتانيوم في الطور الكاربيد وبين الخواص الميكانيكية متمثلة بمعامل المرونة. فقد تم دراسة الخواص الميكانيكية بواسطة جهاز الفحص النانوي بدقة متناهية لغرض تجاهل خواص المادة الاساس متمثلة في رقيقة اوكسيد الالمنيوم. الشكل ٥ يوضح العلاقة بين نسبة الكربون الى التيتانيوم في الطور الناتج ومعامل المرونة المستحصل من فحص الخواص الميكانيكية. يمكن ملاحظة ان معامل المرونة يزداد طرديا بزيادة نسبة الكربون الى غاية ما مقداره ٥٠% وحدة ذرية للكربون في حين تبدأ قيمة معامل المرونة بالانخفاض تدريجيا بزيادة نسبة الكربون اكثر من



الشكل ٣- التركيب الكيميائي لعينتين من كاربيد التيتانيوم وهي العينات الطرفية الحاوية على اعلى واقل نسبة كاربون.  
The Chemical Composition of the Slide Edges of the Largest and Smallest Carbon Concentration.



الشكل ٤- نتائج فحص التركيب البلوري لكاربيد التيتانيوم المنتج كافلام رقيقة لما مجموعه ١٣ عينة وحسب التركيب الكيميائي لنسبة الكاربون.  
The XRD Results for  $TiC_x$  Thin Films of 13 Different Chemical Compositions.



الشكل ٥- نتائج فحص الخواص الميكانيكية لأفلام رقيقة من كاربيد التيتانيوم وحسب نسبة الكربون الى التيتانيوم لكل فلم مقارنة مع بعض الابحاث السابقة.

#### The Mechanical Properties of TiCx Thin Films as a Function Of Chemical Composition and the Comparison with Other Studies.

- [4] E. Coronel, U. Wiklund, E. Olsson, " The effect of carbon content on the microstructure of hydrogen-free physical vapour deposited titanium carbide films", Thin Solid Films vol. 518 pp. 71–76, 2009.
- [5] Ya-Feng Yang, Hui-Yuan Wang, Jin-Guo Wang, and Qi-Chuan Jiang, " Lattice Parameter and Stoichiometry of TiCx Produced in Alloyed Ti–C Systems by Self-Propagating High-Temperature Synthesis", J. Am. Ceram. Soc., vol. 11, pp. 3813–3816, 2008.
- [6] A. Abdulkadhim, T. Takahashi, D. Music, F. Munnik, J. M. Schneider, " MAX phase formation by intercalation upon annealing of TiCx/Al (0.4 ≤ x ≤ 1) bilayer thin films", Acta Materialia, vol. 59, pp. 6168–6175, 2011.

#### ٥. المصادر

- [1] J. Solda'n, J. Musil, "Structure and mechanical properties of DC magnetron sputtered TiC/Cu films", vacuum, vol. 81, pp. 531–583, 2006.
- [2] M. T. Hosseinnejad, Z. Ghorannevis, M. Ghoranneviss, M. Soltanveisi, M. Shirazi, " Preparation of Titanium Carbide Thin Film Using Plasma Focus Device", J Fusion Energ, vol 30, pp. 516–522, 2011.
- [3] K. Polychronopoulou, J. Lee, C. Tsotsos, N.G. Demas, R.L. Meschewski, C. Rebholz, A.A. Polycarpou, " Deposition and Nanotribological Characterization of Sub-100-nm Thick Protective Ti-Based Coatings for Miniature Applications", Tribol Lett, vol. 44 pp. 213–221, 2011.

- [13] R. KuZel, Jr., R. cernf, V. Valvoda, M. Blomberg, M. Merisalo, S. Kadlec, " Complex XRD microstructural studies of hard coatings applied to PVDdeposited TiN films Part II Transition from porous to compact films and microstructural inhomogeneity of the layers", Thin Solid Films, vol. 268, pp. 72-82, 1995.
- [14] U.C. Oh, J. Ho Je, " Effects of strain energy on the preferred orientation of TIN thin films", J. Appl. Phys., vol. 74, pp. 1692-1698, 1993.
- [15] G.Li, L.F.Xia, " Structural characterization of TiC<sub>x</sub> films prepared by plasma based ion implantation", vol. 396, pp. 16-22, 2001.
- [16] A. Kinbara, S. Baba, " INTERNAL STRESS AND YOUNG'S MODULUS OF TiC COATINGS", Thin Solid Films, vol. 107, pp. 359-364, 1983.
- [17] C.T. Chuanga, C.K. Chaob, R.C. Changa, K.Y. Chub, " Effects of internal stresses on the mechanical properties of deposition thin films", Journal of materials processing technology, vol. 201, pp. 770-774, 2008.
- [18] H. Liepack, K. Bartsch, W. Brückner, A. Leonhardt, " Mechanical behavior of PACVD TiC-amorphous carbon composite layers", Surface and Coatings Technology, vol. 183, pp. 69-73. 2004.
- [7] D. Galvan, Y.T. Pei, J.Th.M. De Hosson, " Influence of deposition parameters on the structure and mechanical properties of nanocomposite coatings ", Surface and coating technology, vol. 201, pp. 590-598, 2006.
- [8] A. LeonhardtU, H. Liepack, K. Bartsch, " CVD of TiC<sub>x</sub> /a-C-layers under d.c.-pulse discharge", Surface and Coatings Technology, vol. 133-134, pp. 186-190, 2000.
- [9] E. Kusano, A. Satoh. M. Kitagawa. H. Canto, A. Kinbara, " Titanium carbide film deposition by DC magnetron reactive sputtering using a solid carbon source", Thin Solid Films, vol. 343-344, pp. 254-256, 1999.
- [10] A.A. VOEVODIN, J.S. ZABINSKI, " Load-adaptive crystalline-amorphous nanocomposites", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 33, pp. 319-327, 1998.
- [11] R.S. Rawat, P. Leeb, T. White, Li Ying, S. Lee, " Room temperature deposition of titanium carbide thin films using dense plasma focus device", Surface and Coatings Technology, vol.138, 159-165, 2001.
- [12] P. J. Martin, R. P. Netterfield, T. J. Kinder, " Deposition of TiN, TiC, and TiO<sub>2</sub> films by filtered arc evaporation", Surface and Coatings Technology, vol. 49, pp. 239-243, 1991.

## **The Effect of Increasing Carbon Concentration Increasing on the Mechanical Properties of TiC<sub>x</sub> Thin Films**

**Ahmed M. H. Abdulkadhim Al-Ghaban**

*Department of Materials Engineering/ University of Technology*

E-mail: [ahmed\\_gaban@yahoo.com](mailto:ahmed_gaban@yahoo.com)

---

### **Abstract**

Carbides or nitrides thin films present materials with good mechanical properties for industrial applications as they can be coatings at low temperatures serve temperature sensitive surfaces. In this work the effect of the C percentage on the mechanical properties represented by the Young modulus ( $E$ ) of combinatorial magnetron sputtered TiC<sub>x</sub> (34% x 65%) has been studied. The structure of the produced films is TiC independent on the C concentration. The mechanical properties are increased with increasing the C concentration up to 50%, and then decreasing with further C % increasing. These results can be explained by considering the resultant residual stresses.

---