

دراسة تأثير محتوى المائات واللدائن الحرارية في الخصائص الميكانيكية للمطاط الطبيعي المفلكن

محمد على مطر

قصي خزعل موجر

قسم الكيمياء/ كلية التربية / جامعة القادسية

استلم البحث في: 16 تشرين الثاني 2014، قبل البحث في: ٢١ كانون الاول 2014

الخلاصة

درست في هذا البحث الخواص الميكانيكية لمزائج المطاط الطبيعي بنسب مختلفة (70:30, 85:15, 100:0 phr) باستعمال نوعين من المائات (اسود الكربون، وثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية) وتبين من الاختبارات التي اجريت على النماذج المحضرة أن زيادة محتوى المائات تحسن خصائص الشد (قوة الشد، ومعامل المرونة، والاستطالة، والصلادة والانضغاطية) . كما تبين من النتائج ان وجود البولي بروبيلين (PP) في تركيبة المزيج يعمل على تقليل درجة الانتفاخية وان زيادة محتواه في تركيبة المزائج (Blends) يؤدي الى حصول مقاومة كبيرة للمواد الكيميائية (الحوامض ، القواعد والزيوت).

الكلمات المفتاحية : المطاط الطبيعي، ومزائج المطاط ، والمائات ، والخواص الميكانيكية.

المقدمة

نظراً للتقدم العلمي الحاصل في صناعة البوليمرات صار من الممكن الحصول على مواد بوليميرية جديدة ذات صفات مرغوبة فيها عن طريق مزج البوليمرات . وتعرف المزايج البوليميرية بأنها ناتج مزج نوعين او اكثر من البوليمرات مزجاً فيزيائياً ، إذ يمتلك المزيج الناتج خواص مشتركة بين المركبات الاساسية ، وهذا يعتمد على نوعية البوليمرات وطريقة المزج [1-2] . وبذلك يمزج المطاط الطبيعي مع انواع مختلفة من البوليمرات كاللدائن الحرارية وذلك للحصول على مجموعة كبيرة من الخصائص التي لا تتوافر في المطاط الام كالصلادة العالية والمقاومة الكيميائية للحوامض والقواعد والزيوت ، إذ تمتلك اللدائن عند استعمالها في درجة حراره مناسبة بعض الخصائص كالمرونة والقدرة على التكيف في درجة حرارة الغرفة ، ومقارنة مع المطاط الاعتيادي تمتلك اللدائن الحرارية مميزات تجارية ، لذا يتم معالجتها بالآلات الحرارية وتؤدي هذه المعالجة الى توفير الوقت والطاقة وانخفاض الهدر المادي عن طريق اعادة تدوير بقايا المواد [3] . يعد المطاط الطبيعي واحداً من أهم انواع المواد المطاطية المستعملة في الصناعة بسبب امتلاكه صفات تتفوق على المطاط الصناعي إذ يمتلك قوة شد عالية، ورجوعية عالية، ومقاومة انثناء في درجات الحرارة الواطئة ومقاومة عالية للتمزق والقطع [4] . ومن أجل الحصول على خصائص مناسبة تستعمل في تطبيقات محددة في بعض الاحيان تضاف الملائت إلى المطاط الطبيعي للحصول على تلك الخصائص وقد استعملت مجموعة متنوعة واسعة من الملائت في صناعة المطاط لأغراض مختلفة من أهمها التقوية وتخفيض التكاليف المادية، وتحسين خصائص المنتج [5] . وتهدف الدراسة الى التحقق من تأثير محتوى انواع الملائت واللدائن الحرارية في الخواص الميكانيكية للمزائج المطاطية ، وفي هذا البحث درسنا استعمال مزيج من المطاط مع البولي بروبيلين و لوحظ تحسن في قوة الشد، ومعامل المرونة، والاستطالة، والصلادة، والانضغاطية باستعمال الملائت واللدائن الحرارية.

٢. طرائق العمل

٢-١. المواد المستعملة

مطاط طبيعي (SMR20) ، بولي بروبيلين مجهز من شركة (Sabic.Co)/K.S.A ، واسود الكربون مجهز من شركة (Thai carbon product Co,Ltd)/Thailand ، وثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوي مجهز من شركة (NanoShel)/Americano ، وثنائي اوكسيد الزنك ، وحمض السيتياريك ، (TMTD,MBTS و الكبريت) مجهز من شركة (Chemmin Co. Ltd.) Thailand .

٢-٢. الاختبارات الفيزيائية – الميكانيكية للنماذج

٢-٢-١: خصائص الشد

تم قياس خصائص الشد (قوة الشد ، معامل المرونة ، الاستطالة) للأنموذج المحضر بصورة دامليل وباستعمال جهاز القياس المجهز من شركة (LARYEE Co)/ China) ذي حمولة ٢٠ كيلو نيوتن وسرعة ٢٠٠ مم / دقيقة وفي درجة حرارة الغرفة طبقاً لمواصفات (ASTM D-412) .

٢-٢-٢: اختبار الصلادة والانضغاطية

تم قياس النماذج بعد فلكنتها بحسب طريقة شور (Shore A) وطبقاً لمواصفات (ASTM D-2240) بدرجة حرارة الغرفة ، كما تم قياس انضغاطية النماذج طبقاً لمواصفات (ISO 1653) .

٢-٢-٣: اختبار الانتفاخية

أجري هذا الاختبار طبقاً لمواصفات (ASTM D-471) ، إذ غمرت النماذج بكأس زجاجية مغلقة بإحكام ومملوءة بالأسيتون ، وحفظت بدرجة حرارة الغرفة لمدة ٩٦ ساعة لحين ثبوت وزنها وتمت ازلتها وحدد درجة انتفاخاتها وفقاً للمعادلة الآتية :

$$\text{(Equilibrium Swelling \% = [(W-W}_0\text{) / W}_0\text{] * 100)}$$

W : الوزن بعد الانتفاخ و W₀ : وزن الأنموذج الاصلي.

٢-٤: التحليل الحراري التفاضلي (DSC)

تم قياس النماذج بواسطة جهاز (DSC 131 Evo, SETARAM, (France)). إذ وضع (١٠ ملغ) من الأنموذج داخل الجهاز وسخن بدرجة حرارة 250°C ولمدة ٢٠ دقيقة، بعدها تم الحصول على منحنى (DSC) الذي حدد درجة التحول الزجاجي (Tg)، ودرجة الانصهار (Tm)، ودرجة التبلور (Tc).

٢-٣: الفلكنة

وضعت النماذج تحت الضغط بدرجة حرارة 150°C لمدة ٢٠ دقيقة واستعمل جهاز كهربائي هيدروليكي مجهز من شركة (HITOP RUBBER CO.) Model (XLB 300X300X2).

٢-٤: تحضير الأنموذج

حضر النموذج طبقاً لمواصفات (ASTM D-3182). إذ وضع مزيج المطاط الطبيعي مع البولي بروبيلين داخل العجانة الداخلية بدرجة حرارة 180°C لمدة ١٥ دقيقة بسرعة دوران ٥٠ دوره بالدقيقة، ثم مرر المزيج بين اسطوانتي العصاراة المختبرية لمدة ١٠ دقائق، واضيف إليه حامض الستياريك، ومرر المزيج لمدة ٣ دقائق، بعدها اضيف ثنائي أكسيد الزنك ومزج لمدة ٥ دقائق، ثم اضيفت مضادات الاكسدة والاوزون بوقت تمرير ٣ دقائق، بعدها اضيف الزيت والمالئات (اسود الكربون، وثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية)، ومررت العجينة بين اسطوانتي العصاراة لمدة ١٠ دقائق، ثم اضيفت المعجلات (M.B.T.S, T.M.T.D) والكبريت، ومررت العجينة لمدة ١٠ دقائق، ثم تركت لتبرد بدرجة حرارة الغرفة، بعدها اخذ ٨٠ غم من العجينة، وتم وضعها داخل المكبس الحراري تحت الضغط بدرجة حرارة 150°C مئوية لمدة ٢٠ دقيقة لغرض اتمام عملية الفلكنة، ثم قطع الأنموذج بطول ١١٥ سم، بمنطقة القطع ٣٥ سم، عرض ٦ سم، سمك ٢ سم) لغرض اجراء الاختبارات. وتتلخص مكونات العجينة بالجدول (١، ٢، ٣، ٤).

٣. النتائج والمناقشة

٣-١: تأثير محتوى أسود الكربون نوع (ISAFN220) في الخصائص الفيزيائية – الميكانيكية لمركبات المطاط

تم تطبيق تأثير كمية تحميل اسود الكربون في النماذج المحضرة بتحضير (6) عجنات اعتمدت فيها نسب (60, 50, 40, 30, 20, 10 phr) من اسود الكربون نوع (ISAFN220)، ولوحظ ان زيادة محتوى اسود الكربون يؤدي الى زيادة قوة الشد، والمرونة والصلابة وحصول نقصان في الاستطالة عند القطع والانضغاطية كما مبين في الاشكال التالية^[6]. يبين الشكل (١- أ) العلاقة بين محتوى اسود الكربون وقوة الشد واطهر ان قوة الشد تزداد بزيادة محتوى اسود الكربون والقيمة القصوى لها تتحقق عند (50 phr)، ويرجع سبب ذلك الى زيادة القوة الرابطة بين جزيئات اسود الكربون والمطاط التي تقيد من حركة السلاسل البوليميرية وتحد او تقلل من انزلاق تلك السلاسل^[9-7]. يبين الشكل (١- ب) العلاقة بين محتوى اسود الكربون ومعامل المرونة، ويظهر فيه أن معامل المرونة يزداد بزيادة محتوى اسود الكربون، والقيمة القصوى له تتحقق عند (50 phr)، بعدها يبدأ معامل المرونة بالانخفاض عند زيادة محتوى اسود الكربون، ويرجع سبب ذلك الى احتمال تكوين كتل من المالئات عند الزيادة، وبالتالي يكون التفاعل المفضل (مالئات – مالئات) وعدم حصول تفاعل بين المالئات والمطاط^[11-9].

ويبين الشكل (١- ج) العلاقة بين محتوى اسود الكربون والاستطالة عند القطع، ويظهر ان القيمة القصوى للاستطالة عند (10phr)، وبعدها تقل الاستطالة تدريجاً مع زيادة محتوى اسود الكربون وذلك بسبب حصول زيادة في قوة وصلادة المطاط نتيجة اضافة زيادة من المالئات إليه، وان المزيد من زيادة كمية المالئات يسبب تقليل حركة الجزيئات نتيجة لاتساع تكوين الروابط الفيزيائية بين جزيئات المالئات وسلاسل المطاط التي تعمل على تقوية المطاط وخفض الاستطالة عند اضافة كمية اكبر من (10phr)^[12].

ويشير الشكل (١- د) الى العلاقة بين محتوى اسود الكربون والصلادة، ولوحظ من الشكل ان صلادة المطاط تظهر زيادة كبيرة مع زيادة محتوى اسود الكربون، ويعود سبب ذلك الى حصول زيادة في التشابك العرضي الفيزيائي (الذي يقلل من حركة الجزيئات) اثناء عملية الفلكنة مما يؤدي الى زيادة مقاومة المطاط للخدش والقطع^[13]. كما ان صلادة المواد بصورة عامة تعتمد اعتماداً كبيراً على نوع القوى الرابطة بين الذرات او الجزيئات في المادة، فكلما كان الرابط اقوى زادت قيمة الصلادة^[15-14].

كما يشير الشكل (١- هـ) الى العلاقة بين محتوى اسود الكربون والانضغاطية، ولوحظ من الشكل ان الانضغاطية تنخفض مع زيادة محتوى اسود الكربون، ويعود سبب ذلك الى حصول انخفاض في ضغط حركة سلاسل المطاط نتيجة للتشابك العرضي الفيزيائي المتكون^[16].

٣-٢ : تأثير محتوى ثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية

من المعروف جيداً ان مزج المائات النانوية مثل (ثنائي اوكسيد التيتانيوم) مع المطاط يعمل على تقوية او تعزيز مصفوفة المطاط بنحو ملحوظ، ويحسن من الخواص الميكانيكية والكيميائية له [17] وتم ملاحظة تأثير المائات النانوية في النماذج المحضرة عن طريق تحضير (6) عجنات من المطاط بوجود (ثنائي اوكسيد التيتانيوم) واعتمدت نسب (1 phr, 2, 3, 4, 5, 6)، ولوحظ ان زيادة تحميل المائات يؤدي الى زيادة قوة الشد، والمرونة والصلابة وحصول نقصان في الاستطالة والانضغاطية كما مبين في الشكل رقم (٢) [6]. الذي يظهر أن الخواص الميكانيكية (قوة الشد، ومعامل المرونة) تزداد بالتدرج مع زيادة محتوى المائات النانوية لتصل الى اعلى قيمة لها عند (5 phr) من المائات النانوية، ثم يبدأ معدل التحسينات بالتناقص عند زيادة محتوى المائات اعلى من (5phr)، ويعود سبب ذلك الى ضعف تشتت المائات على سطح المطاط وتكوين كتل او تجمعات من المائات تعمل على تقليل المساحة البينية بينها وبين المطاط مما يؤدي الى خفض الخواص الميكانيكية [18]. كما يلاحظ من الشكل ان زيادة محتوى المائات يؤدي الى حصول نقصان في الاستطالة عند القطع لتصل اعلى قيمة لها عند (1phr) من المائات النانوية، وبعدها تبدأ الاستطالة بالتناقص مع زيادة محتوى المائات بسبب حصول زيادة في قوة وصلادة المطاط، كما أن زيادة محتوى المائات يعمل على تقليل حركة الجزيئات نتيجة لتكوين روابط فزيائية قوية بين جزيئات المائات وسلاسل المطاط [12]. كما لوحظ نقصان في المجموعة الانضغاطية مع زيادة محتوى المائات بسبب الضغط الحاصل في حركة الجزيئات نتيجة للتشابك العرضي [16]. كما بينت النتائج حصول زيادة في الصلادة كلما زاد محتوى المائات النانوية، ويعود سبب ذلك لحصول زيادة في التشابك العرضي الفيزيائي الذي يؤدي الى زيادة قوة الروابط وبالتالي تزداد مقاومة المطاط للخدش والقطع [15-13].

٣-٣ : تأثير محتوى البولي بروبيلين على الخواص الفزيائية – الميكانيكية للمطاط الطبيعي

من المعروف ان اللدائن الحرارية عند مزجها مع المطاط الطبيعي تهب بعض الخواص الميكانيكية والكيميائية الجيدة للمطاط منها الصلادة والمقاومة الكيميائية للحوامض والقواعد. في هذا العمل لوحظ تأثير مزج اللدائن الحرارية بنسب (45,30,15 phr) في الخواص الميكانيكية – الفزيائية (كقوة الشد، ومعامل المرونة، والاستطالة، والصلابة والانضغاطية) للمطاط الطبيعي [19]. يظهر الشكل (٣) تأثير مزج المطاط الطبيعي مع البولي بروبيلين في الخواص الميكانيكية كقوة الشد، ومعامل المرونة، والاستطالة عند القطع، إذ لوحظ انخفاض قوة الشد ومعامل المرونة عند زيادة محتوى البولي بروبيلين لتصل الى اقصى قيمة لها عند نسبة (85 phr) من المطاط الطبيعي مع (15 phr) البولي بروبيلين، بعدها تنخفض تدريجاً عند زيادة محتوى البولي بروبيلين، كما لوحظ من الشكل حصول زيادة في الاستطالة عند القطع عند زيادة محتوى البولي بروبيلين نتيجة للطبيعة اللينة والمرنة التي يمتاز بها المطاط الطبيعي التي انخفضت عند نقصان محتواه في تركيبة المزيج مما ادى الى حصول انخفاض في قيم الخصائص [21,20]. كما أسهم مزج البولي بروبيلين مع المطاط في زيادة القوة والصلادة للمطاط الطبيعي إذ لوحظ ان الصلادة تزداد بزيادة محتوى البولي بروبيلين، والقيمة القصوى تتحقق عند مزج (55phr) من المطاط الطبيعي مع (45phr) من البولي بروبيلين مما ادى الى حصول انخفاض في مجموعة الانضغاطية عند استعمال نسبة المزج فنسها، ويعزى سبب ذلك الى التقيد في حركة السلاسل نتيجة للتشابك العرضي الحاصل عند تطعيم المطاط بالبولي بروبيلين [21,16].

٣-٤ : تأثير المائات واللدائن الحرارية في انتفاخية المطاط:

لوحظ من الشكل (٤) تأثير الانتفاخية في الخواص الميكانيكية للمطاط الطبيعي وللمزيج المتكون من المطاط الطبيعي والبولي بروبيلين، إذ يبين كل من (أ) و(ب) أن امتصاصية المطاط للأسيتون يتناقص مع زيادة محتوى المائات، واقل قيمة تم الحصول عليها لدرجة الانتفاخية كانت عند (60 phr) من اسود الكربون و(6 phr) للمائات النانوية، ويعزى سبب ذلك الى التشابك العرضي الفيزيائي المتكون الذي يقيد من تمدد سلاسل المطاط عند الانتفاخ، لذلك يصبح من الصعوبة انتشار الاسيتون بين فجوات المطاط مما حد من انتفاخه [23,22,16]. كما يبين (ج) تأثير الانتفاخية في مزائج المطاط مع اللدائن الحرارية، إذ لوحظ ان الانتفاخية تتناقص كلما زاد محتوى اللدائن الحرارية من (15 phr) الى (45 phr) التي تكون عندها درجة الانتفاخية اقل مما هي عليه من بقية النسب، ويعزى سبب ذلك الى التوافقية في المزج الحاصل بين المطاط واللدائن الحرارية المستعملة التي ساعدت وبنحو كبير على غلق الفجوات او المسامات الموجودة في المطاط، وبذلك حد بشدة من امتصاص الاسيتون بواسطة المطاط، وبذلك يكون مزج المطاط بنسبة (55 phr) مع (45phr) من اللدائن اقل انتفاخية من بقية نسب المزج [23].

3-5: تأثير الزيت في مزائج المطاط المفلكنة

في الكثير من الاحيان تكون العديد من منتجات المطاط في اتصال مباشر مع الزيوت، لذا تعاني من عدة مشكلات نتيجة لامتصاصها كمية من الزيت ولا سيما اذا كانت تلك المنتجات رقيقة، لذا اصبح من الضروري اجراء مثل هكذا اختبار للحصول على انواع جديدة من المطاط الذي يمتلك مقاومة للتغيرات، وفي هذا الاختبار غمرت النماذج المحضرة لمدة (4 ايام) بدرجة حرارة الغرفة ودرجة (70 C⁰) وتم متابعة الوزن كل (24 ساعة). وظهرت النتائج المبينة في الجدولين (5، و6) أن وزن النماذج يزداد عند درجة الحرارة المرتفعة مقارنة مع وزنها بدرجة حرارة الغرفة، كما لوحظ أن انتفاخية المطاط تنخفض عند زيادة محتوى الملائث لتصل الى اقل قيمة لدرجة الانتفاخية عند نسبة (60phr) من اسود الكربون و (6phr) الملائث النانوية. كذلك تشير الارقام المبينة في الجداول الى أن الانتفاخية تنخفض عند زيادة محتوى اللدائن الحرارية من (15phr) الى (45phr)، ويعزى سبب ذلك الى كثافة التشابك العرضي الذي يزداد بزيادة محتوى الملائث واللدائن الحرارية المزوجة مع المطاط، وهذا التشابك يحد او يقلل من تمدد سلاسل المطاط مما يجعل صعوبة كبيرة في انتشار الزيت بين فجوات جزيئة المطاط مما يؤدي الى حصول انخفاض في درجة الانتفاخية [24,22].

3-6: مقاومة مزائج المطاط للحوامض

تكم اهمية القصوى في مقاومة مزائج المطاط للحوامض في حجم التغيرات التي تطرأ عليها مع مرور الوقت ودرجة الحرارة والتغيرات الفيزيائية كامتصاص المطاط لكمية من الحوامض الذي يكسبه ليونة ومرونة [25، 26]. وطبق هذا الاختبار على النماذج بغمرها في الحوامض وقد استعمل نوعان من الحوامض (H₂SO₄, HNO₃)، واجري هذا الاختبار بطريقتين:-

1. غمر النماذج لمدة 96 ساعة بتركيز (50 %، 70) بدرجة حرارة الغرفة.
2. غمر النماذج لمدة 96 ساعة بتركيز (50 %، 70) بدرجة حرارة 70 C⁰.

ولوحظ من النتائج المبينة في الجدولين (5، و6) الزيادة والنقصان الحاصلان في وزن المزائج عند درجة الحرارة والتراكيز المبينة، إذ اظهرت النتائج أن مقاومة المزائج تنخفض عند غمرها في حامضي (H₂SO₄, HNO₃) بتركيز (70,50%) لمدة 96 بمقدار لا يتجاوز % 4.9، وهذا يتوافق مع المقاومة الجيدة التي تظهرها المزائج المحضرة والمبينة في الجداول، كما لوحظ أن المزائج تظهر مقاومة عالية كلما زاد محتوى اللدائن الحرارية، إذ أظهر مزيج المطاط الطبيعي بنسبة (55% phr) مع اللدائن الحرارية بنسبة (45%phr) مقاومة جيدة اتجاه الحوامض، ويعزى سبب ذلك الى المقاومة العالية التي تمتلكها اللدائن الحرارية تجاه الحوامض والقواعد. ويمكن ترتيب مقاومة مزائج المطاط للحوامض كما لآتي [27]:

$$NR/ PP (55/45) phr > NR/PP(70/30)phr > NR/ PP(85/15) phr$$

3-7: مقاومة مزائج المطاط للقواعد

تم تطبيق هذا الاختبار على النماذج المحضرة بغمرها بهيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) بتركيز 70%، واجري الاختبار بطريقتين:-

1. غمر النماذج لمدة 96 ساعة بدرجة حرارة الغرفة.
2. غمر النماذج لمدة 96 ساعة بدرجة حرارة 70 C⁰.

واظهرت النتائج المبينة في الجدولين (5، و6) الزيادة والنقصان الحاصلين في وزن مزائج المطاط عند درجة الحرارة والتراكيز المبينة، كما لوحظ أن المزائج تظهر مقاومة عالية للقواعد كلما زاد محتوى اللدائن الحرارية، إذ اظهر مزيج المطاط الطبيعي بنسبة (55% phr) مع اللدائن الحرارية بنسبة (45%phr) مقاومة جيد تجاه القواعد، ويعزى سبب ذلك الى المقاومة العالية التي تمتلكها اللدائن الحرارية تجاه الحوامض والقواعد [27].

$$NR/ PP (55/45) phr > NR/PP(70/30)phr > NR/ PP(85/15) phr$$

٣-٨ : التحليل الحراري التفاضلي (DSC)

يعبر هذا النوع من التحليل عن كمية الطاقة الممتصة من العينة في اثناء تسخينها وتبريدها او عند درجة حرارة ثابتة ، ويتحقق ذلك عن طريق وضع العينة داخل جهاز القياس تحت درجة حرارة ثابتة ووقت ثابت ليتم بعدها تحديد درجة التحول الزجاجي (Tg) ، ودرجة الانصهار (Tm) ، ودرجة التبلور (Tc) . وطبق هذا الاختبار على النماذج المحضرة من اجل التحقق من توافقية حصول مزج بين المطاط الطبيعي واللدائن الحرارية، وبينت النتائج ظهور قيمة واحدة لدرجة التحول الزجاجي دلالة على حصول توافقية في المزج [29,28]. وببين الشكل (٥) لمنحني DSC لعينة حضرت من مزج المطاط الطبيعي بنسبة (85phr) مع البولي بروبيلين بنسبة (15 phr) ، واطهرت النتائج قيمة التحول الزجاجي (Tm) للمزيج (45 C⁰) مشيره الى حصول زيادة في تدفق درجة الحرارة وبعدها يزداد معدل امتصاص العينة للحرارة الى أن تصل الى درجة الانصهار (Tm) عند (165 C⁰) ، إذ تذوب تماماً ، ثم يقل معدل امتصاص العينة للحرارة وعن طريق المنحني عينت درجة التبلور (Tc) للمزيج، وكانت (223 C⁰).

الاستنتاج

يمكن استخلاص ان زيادة محتوى المالنات يحسن من الخصائص الميكانيكية للمطاط (قوة الشد ، ومعامل المرونة والصلادة) في حين تؤدي زيادة المحتوى الى انخفاض في الاستطالة عند القطع والانضغاطية والتقليل من امتصاص المذيبات (الاسيتون) ، وبالتالي حصول انخفاض في درجة الانتفاخية . كما بينت دراسة تأثير (PP) في الخواص الميكانيكية للمطاط الطبيعي ، واسفرت عن أن نسبة مزج المطاط الطبيعي (85phr) مع البولي بروبيلين بنسبة (15phr) افضل في خصائص الشد، في حين بينت الدراسة أن نسبة مزج (55/45phr) تمتلك افضل مقاومة للمواد الكيميائية (الحوامض ، والقواعد والزيوت) وانخفاضاً في درجة الانتفاخية .

المصادر

1. Alaa, M. H.and Balkees, M. D, (2013), Study the Physical Properties of Polymer Blends Reinforced by Metal Laminates and Micro Cotton Powder, Eng and Tech.Journale ,31(3). 49-65.
2. Rafah, A. N, (2006), Development of Composite Properties Using Unsaturated Polyester With Rubber Phase, M.Sc. Thesis, the Department of Applied Science , University of Technology. Iraq.
3. Pimsuda, H, (2005) , Improvement of Adhesion Between Natural Rubber and Nitrile Rubber by using Adhesion Promoter Compound Based on Chlorosulfonated Polyethylene and Chlorinated Natural Rubber, M.Sc. Thesis. Faculty of Graduate Studies Mahidol University . Malaysian
4. Nagdi, K. (1993) Rubber as an engineering material: Guideline for user. 1 st ed. Henser. Publisher. New York
5. Waddell ,W.H and Evans, L.R, (1996) , Use of Non Black Filler in Tire Compounds. Rubber Chem. Technol.; 69: 377.
6. Matthan, R.K, (1998), Rubber Engineering, McGraw Hill, New Delhi,
7. Ahmad, A. Mohd ,D. H. and Abdullah ,I. (2004). "Mechanical Properties of Filled NR/LLDPE Blends", Iranian Polymer Journal, 13 (3), 173-178.
8. Gent,A. N., (1993), "Engineering with Rubber; How to Design Rubber Components", Hanser Publisher, Oxford University,
9. Dai ,S.and Kim, M. S., (2007). "Reinforcement of Rubbers by Carbon Black Fillers Modified by Hydrocarbon Decomposition", J. Ind. Eng. Chem., 13 (7), (1162-1168)
10. Mostafa ,A.; Abouel-Kasem, A. ;Bayoumi, M. R. and. El-Sebaie, M. G, (2009), "Insight into The Effect of CB Loading on Tension, Compression, Hardness and Abrasion Properties of SBR and NBR Filled Compounds", Materials and Design .30, (1785–1791) .
11. Chuayjuljit ,S.; Invittaya, A.; Na-Ranong , N. and Potiyaraj,P. (2002) . Effects of Particle Size and Amount of Carbon Black and Calcium Carbonate on Curing Characteristics and Dynamic Mechanical Properties of Natural Rubber", Journal of Metals, Materials and Minerals. 12 (1) . 51-57.

12. Mitchell, B. S., (2004) , "An Introduction to Materials Engineering and Science", Copyright By John Wiley & Sons, Inc.,.
13. Karima, A. , Liu, D.W. and Amis, E.J. (2000) ," Modification of the Phase Stability of Polymer Blends by Fillers" , John Polymer Communication, 41(23), 8455.
- 14 . Callister, W. D. (2000), " Materials Science and Engineering , An Introduction " , John Wiley and Sons , Inc., (20 Liu 00).
15. Kaufman, H. S. and Falcetta, J. J, (1977)," Introduction to Polymer Science and Technology An SPE Textbook " , John Wiley and Sons .
16. Saad , I. Fayed,M. and Abdel-Bary, E. (2009) . "(Effects of Carbon Black Content on Cure Characteristics, Mechanical Properties and Swelling Behaviour of 80/20 NBR/CIIR Blend)", Aerospace Sciences & Aviation Technology,13,26-28.
17. Arates ,T; Leao , K ; Tavares, M ; Ferreira, A; Longe, E and Camargo, E, (2009),"(NMR study of styrene- butadiene rubber (SBR) and TiO₂ nanocomposites)", Polymer Testing, 28, 490-494.
18. Lie, H. ; Song , G. ; and Gao, L . (2010) , "(Study of NBR/PVC/OMMT Nano composites Prepared by Mechanical Blending)" Iranian Polymer Journal,19(1),39-46.
19. Sriragool, K., (2010). "Modification of rubber particle filled thermoplastic with high energy electrons, Dissertation", Chemnitz University of Technology.
20. O. K and Hashim , A . ;(2011), "(Effect of Polystyrene-Modified Natural Rubber Mo Modified Natural Rubber as High Molecular Weight Modifier in Polypropylene Based Binary Blends)", International Journal of Engineering & Technology , 11(04),30-37
21. Moonprasith, N ; Suchiva , K. and Tongcher, O. (2006) , "(Blending in Latex Form of Natural Rubber and Nitrile Latices: A Preliminary Study of Morphology and Mechanical Properties)", National Metal and Materials Technology CenteKlong1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
22. Nassir,N .A . (2011) , "(Studying the effect of nano carbon black particles on the properties of tire tread)", University of Technology. Iraq.
23. Samsudin, S.A; Hassan ,A ; Mokhtar , M. and Jamaluddin, S. S , (2006), Chemical Resistance Evaluation of Polystyrene/Polypropylene Blends: Effect of Blend Compositions and SEBS Content, Malaysian Polymer Journal ,1(1), p11-24
24. Mutar , M.A. , (2003) ,"Ebonite and Hard Resin Rubber Based on Natural and Synthetic Rubbers", Ph.D. Thesis, College of Education Ibn Al-Haitham/ University of Baghdad, Iraq
25. Brown, R.P,(1979) , Physical Testing of Rubbers, Applied Science Publishers, London.
26. Dio, M . (1996), Introduction to Polymer Physics, Claredon Press, Oxford.
27. Kostilev, V. V ; Kortsas , A .B and Bakanov, A .M, (1985), General Technology of Rubber, Chemical Publisher, Moscow.
28. Prabhakar, A; Nair ; P and George, K . (2013) ,"(Optimisation of Clay and Rubber Content in Polystyrene Bas ed Nanocomposite)", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology,2(8),4082-4089
29. Kim , K. R. and Park ,C. E. , (1993), "Influence of microstructure on dynamic mechanical behaviour of polymeric composites with complex inclusions " , Journal of Applied Polymer Science " , 47(2) , (552-558) .

جدول رقم (1): مكونات العجينة بوجود اسود الكربون نوع (ISAF 220)

العجينة ٦	العجينة ٥	العجينة ٤	العجينة ٣	العجينة ٢	العجينة ١	المكونات
100	100	100	100	100	100	المطاط الطبيعي
5	5	5	5	5	5	ثنائي اوكسيد الزنك
2	2	2	2	2	2	حامض الستياريك
1	1	1	1	1	1	6PPD
60	50	40	30	20	10	اسود الكربون (ISAFN220)
5	5	5	5	5	5	زيت العمليات
1	1	1	1	1	1	(MBTS)
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	(TMTD)
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	الكبريت

جدول رقم (2): مكونات العجينة بوجود ثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية

العجينة ٦	العجينة ٥	العجينة ٤	العجينة ٣	العجينة ٢	العجينة ١	المكونات
100	100	100	100	100	100	المطاط الطبيعي
5	5	5	5	5	5	ثنائي اوكسيد الزنك
2	2	2	2	2	2	حامض الستياريك
1	1	1	1	1	1	6PPD
6	5	4	3	2	1	ثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية
5	5	5	5	5	5	زيت العمليات
1	1	1	1	1	1	(MBTS)
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	(TMTD)
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	الكبريت

جدول رقم (3): مكونات العجينة مزج المطاط الطبيعي مع البولي بروبيلين بوجود كربون نوع (ISAF)

العجينة ٣	العجينة ٢	العجينة ١	المكونات
55	70	85	المطاط الطبيعي
45	30	15	البولي بروبيلين
5	5	5	ثنائي اوكسيد الزنك
2	2	2	حامض الستياريك
1	1	1	6PPD
50	50	50	اسود الكربون (ISAFN220)
5	5	5	زيت العمليات
1	1	1	(MBTS)
0.1	0.1	0.1	(TMTD)
2.5	2.5	2.5	الكبريت

جدول رقم (4): مكونات العجينة مزج المطاط الطبيعي مع البولي بروبيلين بوجود ثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوي


المكونات	العجينة ١	العجينة ٢	العجينة ٣
المطاط الطبيعي	85	70	55
البولي بروبيلين	15	30	45
ثنائي اوكسيد الزنك	5	5	5
حامض الستياريك	2	2	2
6PPD	1	1	1
ثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية	5	5	5
زيت العمليات	5	5	5
(MBTS)	1	1	1
(TMTD)	0.1	0.1	0.1
الكبريت	2.5	2.5	2.5

جدول رقم (5): تأثير الحوامض ، القواعد والزيوت في الخصائص الميكانيكية NR/PP المعززة بواسطة اسود الكربون (ISAF)


Recipes (pphr)	Temperature °C	Change in weight of tested sample % in					
		H ₂ SO ₄ 70%	H ₂ SO ₄ 50%	HNO ₃ 50%	HNO ₃ 70%	KOH 70%	Oil
15	RT	-0.16	-0.18	-0.14	-0.12	+0.35	+0.33
	°C	-0.14	-0.17	-0.17	-0.10	+0.38	+0.39
30	RT	+0.24	+0.23	-0.19	-0.13	+0.37	+0.28
	°C	+0.25	+0.26	-0.16	-0.11	+0.33	+0.31
45	RT	+0.25	+0.27	+0.25	+0.21	+0.28	+0.22
	°C	+0.29	+0.31	+0.28	+0.23	+0.24	+0.25

جدول رقم (6): تأثير الحوامض ، القواعد والزيوت في الخصائص الميكانيكية NR/PP المعززة بواسطة ثنائي اوكسيد التيتانيوم النانوية


Recipes (pphr)	Temperature °C	Change in weight of tested sample % in					
		H ₂ SO ₄ 70%	H ₂ SO ₄ 50%	HNO ₃ 50%	HNO ₃ 70%	KOH 70%	Oil
15	RT	-0.14	-0.17	-0.13	-0.11	+0.54	+1.23
	°C	-0.17	-0.16	-0.17	-0.12	+0.59	+1.25
30	RT	+0.23	+0.22	-0.17	-0.15	+0.45	+0.85
	°C	+0.25	+0.24	-0.19	-0.13	+0.43	+0.92
45	RT	+0.27	+0.29	+0.23	+0.22	+0.33	+0.55
	°C	+0.29	+0.34	+0.27	+0.25	+0.37	+0.74




(١- أ): قوة الشد




(١- ج): الاستطالة



(١- ب): معامل المرونة




(١- د): الصلادة




(١- هـ): الانضغاطية


الشكل رقم (١) : تأثير محتوى اسود الكربون (ISAFN220) في الخصائص الميكانيكية للمطاط الطبيعي




(قوة الشد)




(الاستطالة)



(معامل المرونة)




(الصلابة)




(الانضغاطية)


الشكل رقم (٢) : تأثير محتوى ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية في الخصائص الميكانيكية للمطاط الطبيعي




(قوة الشد)




(الاستطالة)



(معامل المرونة)





(الانضغاطية)



(الصلادة)


الشكل رقم (٣) : تأثير محتوى البولي بروبيلين في الخصائص الميكانيكية للمطاط الطبيعي.



(أ) :انتفاخية المطاط الطبيعي بوجود كربون نوع


(ب) :انتفاخية المطاط الطبيعي بوجود (TiO₂)

(ISAF)



(ج) :انتفاخية NR/PP

الشكل رقم (٤) : تأثير الانتفاخية في الخواص الميكانيكية (NR/PP, NR) بوجود اسود الكربون وثنائي أكسيد التيتانيوم النانوية



الشكل رقم (٥) : يمثل منحنى DSC لمزيج NR/PP

Study the Effect of Fillers and Thermoplastics Content in the Mechanical Properties of Natural Rubber Vulcanized

Mohammed A. Muter

Qusay K. Mugar

Dept. of Chemistry/ College of Education/ University of Al-Qadisyia

Received in: 16 November 2014, Accepted in: 21 December 2014

Abstract

In this research, the mechanical properties of natural rubber blends in different proportions (70:30, 85:15, 100: 0 55:45 and phr) was studied through the use of two types of fillers (carbon black and titanium dioxide Nano) which show through tests conducted on the prepared models that increase fillers content which leads to improve the tensile properties (tensile strength, elastic modulus, elongation, hardness and compressibility). As shown by the results that the presence of polypropylene (PP) in the mix combination works to reduce the degree of intumescent and increase its content in the composition of mixtures which leads to get a great resistance to chemicals (acids, bases and oils).

Key words: (natural rubber, natural rubber blend, Fillers, mechanical properties).