

الانتقال الحراري بالحمل للمائع المصطدم بجدار عمودي

سلام كظم لدوري، عبد الله كلوش، ومستر عاي ملهم
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق
منظمة الطاقة الذرية العراقية - العراق

تم الحصول على حلول عددية لحساب الانتقال الحراري لمائع يجري حول صفيحة معدنية مثاقولية . تم افتراض جريان انسيابي وخالي من اللزوجة في حل معادلة الطاقة .

تم حساب التوزيع الحراري ورقم Nusselt عند رقم Peclet يتراوح بين (30-100) ورقم Prandtl (0.72) (الانتقال الحراري في الهواء) .

وجد من النتائج أن سمك الطبقة الحرارية يقل مع زيادة البعد عن نقطة الاصطدام وهذا يتعارض مع الجريان الطبقي الاعتيادي ، وإن رقم Nusselt عند الحافة السفلى للصفيحة يكون أكبر مقارنة بالحافة العليا عندما تصبح زاوية الاصطدام أكبر من صفر .
ووجد من النتائج أيضاً إن معدل رقم Nusselt يقل مع زيادة زاوية اصطدام المائع بالصفيحة.

التخفيض الحفازي لأوكسيد النيتروجين في غازات عادم المركبات

عبد الحليم عبد الكريم محمد، ومهند عبد الرزق حسن
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

تم تخفيض تركيز أكاسيد النيتروجين في غازات عادم المركبات إلى الحدود البيئية المسموح بها باستخدام محول يحتوي على عدد من عوامل مساعدة المحضرة مختبرياً وبطريقة التشريب (Impregnation) وهي: Os, Ru, و Ir المحملة على الألومينا نوع غاما والتي تعمل على اختزال أوكسيد النيتروجين إلى النيتروجين. هذا ويستخدم Pt و Pd المحمل على الألومينا نوع غاما لأكسدة أوكسيد الكربون و الهيدروكربونات إلى ثاني أوكسيد الكربون والماء على التوالي.

تم استخدام طبقات ثنائية و ثلاثية من العوامل المساعدة داخل المحول. كانت الطبقات الثلاثية تتكون من: (Ru-Pt-Pd, Os-Pt-Pd, Ir-Pt-Pd) في حين كانت الطبقات الثنائية تتكون من: (Ru-Pt, Os-Pt, Ir-Pt). وقد تم دراسة تأثير درجة الحرارة و السرعة الفراغية للغاز (GHSV) على نسبة تحول أوكسيد النيتروجين إلى النيتروجين.

لقد أثبتت العوامل المحضرة مختبرياً كفاءة جيدة في اختزال أوكسيد النيتروجين و أكسدة أوكسيد الكربون. وقد وجد أن نسبة

تحول أوكسيد النيتروجين إلى النيتروجين تزداد بزيادة درجة الحرارة و انخفاض السرعة الفراغية للغاز وإن تأثير درجة الحرارة على نسبة التحول كانت أكثر وضوحاً.

لقد تم استخدام الطبقات الثنائية من العوامل المساعدة لأول مرة في هذا البحث بالإضافة إلى استخدام العامل المساعد المختزل Os/Al_2O_3 في الطبقات الثنائية والثلاثية من العوامل المساعدة.

أداء المرسب الكهروستاتيكي الصفائحي لإزالة غبار المواد الأولية للأسمنت

عجلس حميد سليمان، وحسين رسول عبد
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق
قسم الهندسة البيئية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

تم دراسة إزالة غبار المواد الأولية للأسمنت بواسطة استخدام المرسب الكهروستاتيكي من النوع ذات الصفائح المتوازية وبمرحلة واحدة . يحتوي المرسب على ثلاث أقطاب تفريغ بقطر (2ملم) وبطول (30سم) موزعة على طول المرسب في منتصف المسافة بين الأقطاب والتي تساوي (4سم) . كان الغرض من هذه الدراسة إيجاد أفضل ظروف تشغيلية للمرسب لإزالة غبار المواد الأولية للأسمنت.

عند تشغيل المنظومة بثبوت السرعة والتركيز وتغيير الفولطية فأن أفضل قيمة للفولطية تساوي (13,5كف) وثم عند تشغيل المنظومة بثبوت الفولطية والسرعة، وتغيير التركيز كان أفضل تركيز (0,4غم/م³) ولكن عند تشغيل المنظومة بتثبيت الفولطية والتركيز وتغيير السرعة كانت أفضل سرعة (0,32م/ثا) . عند تغيير العوامل أعلاه أو طاً أو أعلى من الظروف المثالية فأن كفاءة المرسب سوف تتناقص. الكفاءة النظرية للمرسب كانت محسوبة على أساس التوزيع اللوغاريتمي وكانت النتائج النظرية متوافقة مع النتائج التجريبية.

ازالة ثنائي اوكسيد الكبريت المترسب من مصنع حامض الكبريتيك

مالك مصطفى محمد، محمود مهدي بريوتي، رعد صلح رشيد، وهند قنري منير
قسم الهندسة الكيمياءوية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق
مركز ابن البطار للبحوث - العراق
شركة الفرات العامة - العراق

تم بناء منظومة منضدية تتضمن توليد ثنائي اوكسيد الكبريت وادخاله في مجرى تيار هوائي للحصول على هواء ذي محتوى متغير من الغاز. وهناك برج امتصاص زجاجي بابعاد محددة معبأ بحلقات زجاجية. يدخل الهواء المحمل بالغاز من اسفل البرج بينما ينزل محلول الامتصاص من الأعلى الى الأسفل بالاضافة الى مجسات للدفق ومسيطرات على درجة الحرارة وحركة السوائل والغازات. تمت دراسة تأثير تركيز ثنائي اوكسيد الكبريت في الهواء وتركيز هيدروكسيد الصوديوم كمحلول امتصاص على كفاءة الامتصاص. لقد وجد ان التركيز الامثل لهيدروكسيد الصوديوم الذي يعطي افضل كفاءة امتصاص هو 0.33 غم/لتر.

طريقة ايجاد معامل الانتشار السطحي لعملية الامتزاز

عيس حميد سليمون، يلمين عبد عزيز مصطفي، ويلس لحد دهن
قسم الهندسة لكيملوية - كلية لهندسة - جامعة بغداد - لعرق

الهدف من هذا البحث هو ايجاد معامل الانتشار السطحي الذي يعتبر مهم في حساب ميكانيكية الانتقال لعملية الامتزاز. استخدمت طريقة الامتزاز بالوجبات عند ثبوت درجة الحرارة لدراسة الامتزاز لمادة الفينول على الفحم المنشط. تم دراسة تأثير التركيز، حجم حبيبات المادة الممتزة، سرعة الخلط على معامل الانتشار السطحي.

دراسة سرعة ترسيب هيدروكسيد المغنيسيوم من الماء المر

عادل لحد لحميري، لحد جواد علي، وكريم خليفة زغير
قسم لهندسة لكيملوية - كلية لهندسة - جامعة بغداد - لعرق

عند انتاج اوكسيد المغنيسيوم من ماء البحر او الماء المالح (المر) فانه غالباً ما يمثل سرعة ترسيب هيدروكسيد المغنيسيوم الخطوة المعرقلّة (الخانقة) لتلك العملية.

دراسة خصائص الامتصاص الكيمياءوي لغاز ثاني اوكسيد الكربون في العمود المحشو

عصم خضر حطية، لحد منوح لبريفكني، وفرح طلب جسم
قسم الهندسة الكيمياءوية - الجامعة التكنولوجية - لعراق
* الشركة العامة للتصاميم الهندسية - لعراق

تضمن البحث دراسة عملية امتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون في خليط ثاني اوكسيد الكربون - نتروجين باستخدام محلول الـ Diethanolamine. إن الهدف الرئيس للبحث هو دراسة العوامل المؤثرة على عملية الامتصاص لغاز ثاني اوكسيد الكربون وهي: معدل جريان السائل، تركيز المذيب، درجة حرارة المحلول وكذلك ايجاد الظروف التشغيلية المثلى لامتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون. طبق التصميم التجريبي بطريقة Central Composite Rotatable Design لايجاد العلاقات بين المتغيرات الثلاثة المحددة سابقاً ودوال الهدف (Objective Functions) وهي نسبة التحول ومعدل امتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون في محلول الـ Diethanolamine وقد مثلت العلاقات بموديل رياضي من الدرجة الثانية.

استخرج معامل انتقال المادة للطورين الغازي والسائل (K_{La}) (K_{Ga})، وثابت التفاعل k_2 بالاعتماد على العلاقات المذكورة أعلاه. لقد تم الوصول إلى أفضل الظروف التشغيلية لامتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون باستخدام طريقة المفاضلة (Optimization Technique) ضمن المديات العملية لمتغيرات المنظومة المستخدمة. وقد كانت الظروف التشغيلية المثلى لامتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون في محلول الـ Diethanolamine هي:

معدل جريان السائل = 3,86 لتر/ دقيقة

تركيز الـ Diethanolamine = 25% وزناً

درجة حرارة السائل = 66°م

وقد أوضحت النتائج العملية إن معدل امتصاص غاز ثاني اوكسيد الكربون ومعامل انتقال المادة بمحلول الـ Diethanolamine تزداد بأزيد كل من معدل جريان السائل، تركيز Diethanolamine ودرجة حرارة السائل، ويصل معدل الامتصاص ومعامل انتقال المادة إلى أعلى قيمة عند الظروف التشغيلية المثلى، ويقل معدل الامتصاص ومعامل انتقال المادة لغاز ثاني اوكسيد الكربون عند ازدياد معدل جريان السائل ودرجة حرارته عن القيمة المثلى. نسبة تحول Diethanolamine تقل بأزيد كل من معدل جريان السائل وتركيز Diethanolamine وتزداد بأزيد كل من درجة حرارة السائل وتقل عندما تصل درجة حرارة السائل 66 م°.

التكرارية لإيجاد المتغيرات لكل تكرار ومقارنتها مع التكرار السابق.

استخدمت معادلة الحالة (Soave-Redlich-Kwong) لحساب الخصائص الثرموديناميكية للطورين السائل والبخار 9 بسهولة برمجتها. تم التوصل الى الحل بعدد من المحاولات لا يتجاوز 10 محاولات.

نمذجة سلوك الطور التركيبي لحقل جمبور النفطي

مبعده ليهودي، غزون نوري سعد، ومهند عبد لرزق
قسم هندسة لفظ - كلية الهندسة - جامعة بغداد - لفظ
قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة الكوفة - لفظ
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة تكريت - لفظ

تم تطوير موديل رياضي باستخدام الحاسبة لبيان سلوك الطور التركيبي للنفط الخام باستخدام الصيغة المعدلة لمعادلات الحالة لـ ريدلج - كوانك وبنج - روبنسن. وباستخدام المعلومات العملية المتوفرة تم الحصول على معاملات التداخل لفظ خام حقل جمبور.

Recovery of Styrene and Divinylbenzene Monomers from their Polymers by Thermal Degradation Method

Mathed D. Al-Sabti, Jawad K. Jawad, and Wisam F. Yaqob
Ibin Sina General Company - military Production Authority - Iraq

This study involves a method of recovering styrene and divinylbenzene monomers from their polymers by thermal degradation method using iron oxide as a catalyst to decrease the temperature needed for destroying the bonds in the polymer chain. The percentage of styrene that was recovered (60%) with (98%) purity and for divinylbenzene, the recovery was more than (80%) with (98%) purity too.

تم في هذا البحث دراسة تأثير اضافة النوى الناتجة من تفاعل سابق لهيدروكسيد المغنيسيوم، اضافة مادة تدمج الدقائق المترسبة و اضافة النوى مع المادة التي تدمج الدقائق المترسبة سوية على معدل ترسيب هيدروكسيد المغنيسيوم. وقد اوضحت التجارب بصورة عامة ان معدل سرعة الترسيب يزداد مع الاضافات السابقة الذكر.

عند اضافة النوى فان معدل سرعة الترسيب يزداد مع زيادة تركيز النوى نسبة مثلى (20% وزنا) بعدها تكون العلاقة عكسية ما بين تركيز النوى ومعدل سرعة الترسيب. وعند اضافة المادة التي تدمج الدقائق المترسبة فان معدل سرعة الترسيب يزداد مع زيادة تركيز تلك المادة الى ان يصل الى (30 سم³التر). بعد ذلك يكون زيادة تركيز المادة التي تدمج الدقائق ذو تأثير غير مهم على معدل سرعة الترسيب.

تم الحصول على اعلى معدل لسرعة الترسيب عند اضافة تركيز نوى (20% وزنا) مع 30 سم³التر من المادة التي تدمج الدقائق المترسبة سوية.

نمذجة برج تكرير النفط الخام في الحالة المستقرة

سلام كظم الداوري، وقصر مسلم لسعدي
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - لفظ

تضمن البحث نمذجة برج تكرير النفط الخام الذي يعد من ابراج التقطير المعقدة لظروف تشغيل حالة الاستقرار باستخدام موديل المراحل المتوازنة والنتمثلة باجراء موازنة الطاقة والكتلة وتوازن الاطوار والمسماة (MESH equations) لكل مرحلة من مراحل البرج المتعددة التي ترتبط مع بعضها بشكل لا خطي مما تطلب استخدام المشتقات الجزئية للمعادلات اعلاه نسبة لجميع المتغيرات لغرض تحويلها الى نظام خطي وسهولة حلها. رتبت هذه المعادلات الخطية بشكل مصفوفة ثلاثية القطر والمعروفة بمصفوفة جاكوبي واعتماد طريقة نيوتن-رافسن

Handwritten text in the upper left section of the page.

Handwritten text in the middle left section of the page.

Handwritten text in the lower middle left section of the page.

Handwritten text in the lower left section of the page.

Handwritten text in the bottom left section of the page.

Handwritten text in the upper right section of the page.

Handwritten text in the middle right section of the page.

Handwritten text in the lower middle right section of the page.

Handwritten text in the bottom middle right section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

Handwritten text in the bottom right section of the page.

استرجاع مونمرات الستايرين والثنائي فنيل بنزين من بوليمراتها بطريقة التفكك الحراري

مثيل ضايغ السبتي، جواد كاظم جواد، ووسام فرج يعقوب
شركة ابن سينا العامة - هيئة التصنيع العسكري - العراق

الخلاصة

تضمن هذا البحث طريقة لاسترجاع مونمرات الستايرين والثنائي فنيل بنزين من بوليمراتها حيث استخدمت طريقة التحطيم الحراري بوجود اوكسيد الحديد كعامل مساعد الذي يقلل من الحرارة اللازمة لتحطيم الأواصر الموجودة في سلاسل البوليمر. بلغت نسبة الستايرين المسترجع بحدود (60%) وبنقاوة (98%)، أما نسبة الثنائي فنيل بنزين المسترجع فكانت أكثر من (80%) وبنقاوة تصل إلى (98%) أيضاً. لقد تم الاستفادة من الستايرين والثنائي فنيل بنزين المتبلر وديم الفاندة (متوفر بكميات كبيرة) في الحصول على المونمرات غير المتوفرة في القطر والاستفادة منها في تحضير المبادلات الأيونية.

المقدمة

توجد طريقتان شائعتان لتحطيم البوليمرات هما البيولوجية والكيميائية⁽¹⁾. طرق التحطيم بالطريقة الكيميائية عديدة أهمها التحطيم الحراري التي تعتبر الطريقة الأكثر شيوعاً في استرجاع المونمرات من بوليمراتها، حيث يتم تحطيم السلاسل الرابطة للجزيئات المكونة للبوليمر. تعتمد هذه العملية على عدة عوامل منها: طريقة تحضير البوليمر، طبيعة الأواصر الموجودة في هيكله وطبيعة تركيبه النهائي⁽²⁾.

وجد أن البولي ستايرين المحضر انيونياً يكون في بداية التحطيم أكثر ثباتاً من البوليمر المحضر حرارياً أو المحضر في وجود بوادي البلمرة بالجذور الحرة ولكن بعد أن يصل الفقد في الوزن إلى (10%) من وزن البوليمر فإن معدل التحطيم يتساوى لكلا النوعين⁽³⁾. تشير بعض المصادر⁽⁴⁾ إلى أن التحطيم الحراري للبولي ستايرين يبدأ عند طرف السلسلة تتبعها عملية انفصال نهاية السلسلة (التي تنتج المونمر)، وقد عزز الباحث (Grassie)⁽⁵⁾ هذه الحقيقة الكيميائية للتحطيم.

اقترح عدد من الباحثين^(6,7) تكون جذور حرة في جزيئه البولي ستايرين عندما يسخن بين (280 - 300 م°) وهذه الجذور الحرة ذات الإعاقة الفراغية الكبيرة، أما أن تعاود ارتباطها أي تزدوج (لا يحدث تغير في الوزن الجزيئي) أو تنتهي فاعليتها عن طريق الانتقال لذرة واحدة بين الجرينتين بما يسمى تفاعل الاضمحلال والذي يؤدي إلى تكون اصرة مزدوجة عند طرق السلسلة.

وفي سلسلة البولي ستايرين المنتهية باصرة مزدوجة، فإن الاصرة الكربونية (C-C) في الموقع بيتا من الاصرة المزدوجة تكون هي بؤرة عملية التحطيم الحراري عند درجة حرارة أعلى من (300 م°) مما يؤدي إلى تكوين المونمر. لقد وجد بأنه عند أية درجة حرارة فإن هناك كمية محددة من مونمر الستايرين التي يمكن أن

يتواجد في حالة اتزان مع البوليمر، وعادة ما تكون هذه النسبة في حدود (41%)^(8,9) ولكن الباحثين الروس تمكنوا من زيادة هذه النسبة إلى (95%) باستخدام احد أنواع اوكسيد الحديد (24 - K) كعامل مساعد⁽¹⁰⁾.

أما بالنسبة لاسترجاع الثنائي فنيل بنزين ومن خلال متابعة الأدبيات، وجد بأنه لا توجد طريقة خاصة بتفكيك بوليمره. أثبت الباحث (Guyot)⁽¹¹⁾ بأن فعالية جزيئه الثنائي فنيل بنزين تقل بتبلر وانفتاح إحدى الأواصر المزدوجة للمجاميع المعوضة على الحلقة وهذا يعني إن احتمالية تكوين البوليمر الشبكي قليلة.

المواد وطرق العمل

المواد المستخدمة

ستايرين متبلر ذاتياً، ثنائي فنيل بنزين متبلر، اوكسيد الحديد (Fe₂O₄, GPR)، كلوريد الالمنيوم اللامائي (AlCl₃, GPR)، كلوريد الحديد اللامائي (FeCl₃, GPR)، من انتاج شركة (BDH) الإنكليزية. المناخل الجزيئية (Molecular Sieve 5A) من انتاج شركة (Union Carbide) الأمريكية، منظومة تقطير تجزئي، مسخن حراري مسيطر عليه، جهاز كروماتوغرافيا الغاز (GC) نوع (Packard 438A) من شركة (Packard) الأمريكية.

طريقة العمل

بعد الاطلاع على الأدبيات حول التحطيم الحراري للبوليمرات بوجود أو عدم وجود العوامل المساعدة، تم اختيار عدد من العوامل المساعدة لاستخدامها ومعرفة درجة تأثيرها في عملية التحطيم الحراري للبولي ستايرين والثنائي فنيل بنزين. أجريت عدة تجارب

المرحلة الثانية (بوجود العامل المساعد)

أجريت عدة تجارب وتم استخدام نسب مختلفة (1،2،3،4%) من العوامل المساعدة حيث تضاف إلى البوليمر وتنتشر فيزيائياً (العجن) لضمان مجانسة توزيع العامل المساعد لأن البوليمر ليس صلباً وإنما على شكل كتلة جيلاتينية كثيفة القوام، بعد ذلك توضع المادة في الدورق وتجرى عملية التحلل الحراري كما ذكر أعلاه. تم استخدام العوامل المساعدة التالية: اوكسيد الحديد (Fe_3O_4)، كلوريد الألمنيوم اللامائي ($AlCl_3$)، و كلوريد الحديد اللامائي ($FeCl_3$).

تم تطبيق نفس التجارب على الثنائي فنيل بنزين المتبلر بوجود وعدم وجود العامل المساعد (اوكسيد الحديد).

طريقة التحليل باستخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز

تم استخدام طريقة (GC) للكشف عن نقاوة الستايرين والثنائي فنيل بنزين مع تحديد نسبها في المواد المتقطرة من كل تجربة وذلك من خلال استخدام مواد قياسية.

استخدم جهاز نوع (Packard 438A) حيث كانت ظروف التحليل كالآتي:

1.5% OV101 chromosorb w 2m x 1/8 inch.
Mesh no.: 60-80
Carrier gas: He 40 ml/min.
Detector: FID 325°C
Oven: 160°C
Injection temp.: 325°C

النتائج والمناقشة

استخدم في هذه الدراسة ستايرين متبلر ذاتياً حيث انه من المعروف إن الستايرين يمكن أن ينتج عند كافي من الجذور الحرة تحت التأثير الحراري أثناء خزنه وذلك نتيجة لتفاعل (ديلز - السدر) بين جرينتين من المونومر⁽¹²⁾، وهذه المجموعات الحرة هي المسؤولة عن بلورة الستايرين. وجد من نتيجة التحليل باستخدام جهاز كروماتوغرافيا الغاز إن نسبة البوليمر في الستايرين المتبلر تتراوح بين (35-38%) والباقي هو مونومر ممتص في البوليمر مسبباً انتفاخه. عند اجراء تجارب التحطيم الحراري (بدون استخدام العامل المساعد)، وجد أن البولي ستايرين يتحطم بدرجة حرارة (300 م°)

باستخدام نسب مختلفة من العوامل المساعدة لمعرفة جدوى استخدامها في زيادة نسبة ونقاوة المونومر الناتج من عملية التحطيم وكفاءتها في خفض درجة حرارة التفكك الحراري من عدمه مع عدم حصول مشاكل عند اجراء التجارب.

تم وضع برنامج لتجارب نموذجية يتم فيها تحديد نسبة العامل المساعد وكمية المادة المسترجعة ونقاوتها حيث شملت التجارب التي أجريت على الستايرين المتبلر مرحلتين:

المرحلة الأولى (بدون وجود العامل المساعد)

تم اخذ (500 غم) من الستايرين المتبلر ووضع في دورق دائري القعر حيث تم ربط عمود التقطير التجزيئي على الدورق، وربط المكثف (condenser) بأعلى عمود التقطير التجزيئي وبصورة مائلة مع وضع دورق (conical flask) في اسفل المكثف لاستلام المادة المتقطرة. ربطت توصيلة ثلاثية بين المكثف والدورق والمضخة الفراغية (التي تعطي الضغط المخلخل للمنظومة) وكما في الشكل رقم (1).

سخنت المادة تدريجياً في منظومة التقطير التجزيئي وتحت الضغط المخلخل حيث بدأت المادة بالتفكك وتصادت الأبخرة التي تم تكثيفها بالمكثف المربوط بالمونومر المائي المبرد إلى درجة حرارة أقل من (4 م°). عند توقف الأبخرة المتصاعدة يتم رفع درجة الحرارة حيث يلاحظ تصاعد أبخرة والتي يتم جمعها عند درجة حرارة (27 م°) وضغط (6 ملم زئبق). استمر تسخين المادة المتبلرة وصولاً إلى درجة حرارة (300 م°) وملاحظة زيادة تصاعد الأبخرة البيضاء التي يتم تكثيفها. وعند رفع درجة الحرارة أكثر لوحظ تصاعد أبخرة سوداء لم تتكثف وتخلقت مادة سوداء وهي عبارة عن مخلفات كاربونية.

بعد جمع المادة المتقطرة، يتم غسلها بمحلول قاعدي (NaOH 10%) لإزالة المواد المانعة للبلورة (4-terbutyl pyro catechol). ويتم الغسل بمزج المونومر والمحلول القاعدي بحجوم متساوية في قمع فصل ورج الخليط جيداً ويترك لينفصل إلى طبقتين حيث تفصل الطبقة السفلى وتهمل ثم تغسل الطبقة العليا بالماء المقطر عدة مرات حتى تصبح متعادلة لورقة عباد الشمس، ثم التجفيف باستخدام (Molecular Sieve). بعد التجفيف تقطر المادة مرة ثانية باستخدام منظومة التقطير التجزيئي وتحت الضغط المخلخل وبإضافة (1 غم/لتر) من كلوريد النحاسوز كمثبت وإجراء التقطير في وجود غاز النتروجين الجاف، ثم تحفظ بدرجة حرارة أقل من (4+ م°) ويعيداً عن الضوء.

من مواقع الضعف بين أواصر السلسلة مما يؤدي الى سهولة كسرها وبذلك تزداد النسبة المئوية للمونومر الناتج (80%) مما هي عليه في البولي ستايرين (60%) والذي يعتبر من البوليبررات المتجانسة (Homopolymer).

كانت نسبة استرجاع الثاني فنيل بنزين بوجود وعدم وجود العامل المساعد (80%) و(75%) على التوالي، الجدول رقم (1)، حيث نلاحظ بان افضل نسبة للعامل المساعد المستخدم هي (2%). جمعت المادة المتقطرة عند درجة حرارة (37 م°) وضغط (8 ملم زئبق)، وتم تحليل النموذج بجهاز (GC) وكانت نسبة الثاني فنيل بنزين (49%) ونسبة الاثيل فنيل بنزين (49%) أيضا وبنقاوة أكثر من (98%) وهذه هي نفس نسبة النموذج المستورد.

الاستنتاجات

1. انخفاض الحرارة اللازمة لتحطيم البوليبر من (300 م°) إلى (130 م°) بالنسبة للستايرين ومن (350 م°) إلى (150 م°) بالنسبة للثاني فنيل بنزين (DVB) عند استخدام العامل المساعد اوكسيد الحديد.
2. زيادة نقاوة المونومر الناتج (96% إلى 98%) بالنسبة للستايرين و (DVB) عند استخدام العامل المساعد.
3. زيادة نسبة المونومر (55% إلى 60%) بالنسبة للستايرين و (75% إلى 80%) بالنسبة (DVB) عند استخدام العامل المساعد.
4. افضل نسبة للعامل المساعد المستخدم هي 2% لنوعي البوليبر المستخدمين والتي أعطت نتائج جيدة.
5. لم تتجح العوامل المساعدة (كلوريد الالمنيوم وكلوريد الحديد) الالمانية في خفض درجة حرارة تحطيم البوليبر أو زيادة درجة نقاوة ونسبة المونومر الناتج، وهذا عكس ما ذكرته بعض المصادر.
6. الحصول على نسبة (80%) من مونومر DVB مقارنة بنسبة (60%) من مونومر الستايرين بسبب ان بوليبر (DVB) يعتبر من البوليبررات العشوائية التي يسهل كسر الأواصر فيها أي وجود مواقع ضعف في السلسلة عكس ما هو عليه في بوليبر الستايرين حيث يعتبر من البوليبررات المتجانسة التي تكون الأواصر فيها صعبة الكسر.

وان نقاوة المونومر الناتج مقاسا بجهاز GC (كروماتوغرافيا الغاز) بحدود (96%) أما نسبة فكانت (55%) من وزن البوليبر المستخدم.

عند استخدام نسب مختلفة من العامل المساعد (اوكسيد الحديد الالمانتي) كما في الجدول (1)، وجد أن حرارة تفكك البوليبر انخفضت الى (130 م°)، وكانت نسبة المونومر الناتج (60%) ونقاوته أكثر من (98%) وان افضل نسبة للعامل المساعد هي (2%). إن استخدام اوكسيد الحديد كمساعد في عملية التحطيم الحراري يكون دوره كمادة خافضة للحرارة اللازمة للتحطيم وهذا ما أكد عليه الباحثون الروس⁽¹⁰⁾، وهذا ما تم ملاحظته فعلا في التجارب التي أجريت من قبلنا. وحسب اعتقادنا بان العامل المساعد ينتشر داخل السلاسل البوليبرية وقد يعمل كمادة شائبة تساعد على تكوين مواقع ضعيفة في السلاسل مما يؤدي الى سهولة كسرها.

لقد استخدم عدد من الباحثين⁽¹²⁾ حوامض لويس كعوامل مساعدة في تحطيم البوليبررات حراريا مثل (كلوريد الالمنيوم الالمانتي) ولكن عند تجربتها من قبلنا وجدنا بان هذه المادة تتسامى عند درجة الحرارة (150 م°) مسببة في انسداد منظومة التقطير، ونتيجة لذلك أهمل استخدامها. كذلك العامل المساعد (كلوريد الحديد الالمانتي) أيضا تتسامى عند درجة حرارة (200 م°) وسبب في انسداد منظومة التقطير ولم يحسن من عملية التحطيم لذلك أهمل استخدامه.

إن البولي ثنائي فنيل بنزين التجاري والذي استخدم في هذا العمل يتكون مونومره بالأساس من مادتين أساسيتين وبنسبة (49%) لكل منهما (ثاني فنيل بنزين و الاثيل فنيل بنزين) وكل من هذه المواد تحتوي على ايزومرين هما البارو والميتا مع نسبة قليلة من المادة المانعة للبلمرة وبعض الشوائب. ولما كانت فعالية الاصرة المزدوجة غير المتأصرة والمعووضة على حلقة البنزين لمادة الثاني فنيل بنزين تقل كثيرا عند اتحاد الاصرة المزدوجة الأخرى وهذا ما أكد عليه الباحث (Guyot)⁽¹¹⁾، لذلك نعتقد بان المادة المتبللمرة هي من النوع الخطي وليس الشبكي ولو كانت من النوع الشبكي لكان من الصعب تفكيك البوليبر وذلك لصعوبة كسر السلاسل المتشابكة حتى في درجات الحرارة العالية جدا وبوجود العوامل المساعدة.


يعتبر بوليبر الثاني فنيل بنزين من البوليبررات العشوائية (Random Polymer) إذ تحتوي كل سلسلة فيه على جزئيات الثاني والاثيل فنيل بنزين. إن وجود هذا الخليط من الجزئيات في السلسلة الواحدة وكذلك وجود المجاميع المعوضة في كل جزئيه باعتقادنا تزيد

المصادر

6. Mc-Curdy J. L. and Delong C.E, U.S. Pat. 2,740,157 (Mar. 3, 1956).
7. Nakamura M., U.S. Pat. 3, 960,792 (June, 1, 1976).
8. Grassie N. and Kerr W. W., Trans. Faraday Soc., 53, 234(1957).
9. Grassie N. and Kerr W. W., Trans. Faraday Soc., 55, 1050(1959).
10. Lychkin I. P. and Fomenko A. T., Chem. Abs., Vol. 102, 204322r (1985).
11. Guyot A., Synthesis and Structure of Polymer Supports, Jone Wiley, New York (1988), pp. 6-7.
12. Olaj O. F., Kauffman H. F. and Breitenback J. W., Makromol. Chem, 178, 2707 (1977).
1. Mark H. F. and Caylord N. G., Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Vol. 4, John Wiley and Sons Inc., New York, (1966).
2. Collins F. H. and Kraus D. A., Technical Papers, Thirty-First, Annual Technical Conference, Society of Plastic Engineering. Montreal, Quebec, Canada, May 7-10, Vol. XIX, (1973).
3. Throne J. L., Technical Papers, Forty-Third, Annual Technical Conference, Society of Plastics Engineers, Washington, D. C., April 29-May 2, Vol. XXXI, (1985).
4. Merrill E. W., Mickley H. S. and Ran A. J., J. Polym. Sci., 62, S109, (1962)
5. Grassie N. and Weir N. A., J. Appl. Polym. Sci., 9, 975, (1965).

جدول رقم (1) يوضح نقاوة ونسب استرجاع المونومرات من بوليمراتها باستخدام وعدم استخدام العامل المساعد

الملاحظات	نقاوة المادة (%)	درجة حرارة التفكك (°م)	نسبة المونومر الناتج (%)	البوليمر
بدون استخدام عامل مساعد	96	300	55	بولي ستايرين
(%1) من العامل المساعد	97	150	57	
(%2) من العامل المساعد	98	130	60	
(%3) من العامل المساعد	98	140	59.6	
(%4) من العامل المساعد	97	135	59.8	
بدون استخدام عامل مساعد	96	350	75	ثنائي فنيل بنزين
(%1) من العامل المساعد	97	175	78	
(%2) من العامل المساعد	98	150	80	
(%3) من العامل المساعد	98	155	78.6	
(%4) من العامل المساعد	98	160	79	



شكل (1) منظومة التقطير التجزيئي تحت الضغط المخلخل