

(%) و (55%) من الزيت ، وجد بان النماذج مع زيت ثانئ اوكتايل الفثاليت تمترس بدرجة مسامية أعلى ومقاومة كهربائية أقل عن نماذج زيت البارافين ولكن نسبة الفقدان في الوزن بالحامض أعلى بقليل .

التحول الحفاري ثانوي الخطوة من الايثانول الى البيوتاداين في مفاعل ثابت

علل احمد عوض الحميري وفيفي محمد رحمن

قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

تناول البحث دراسة عملية تحول الايثانول الى البيوتاداين باستخدام مفاعل ذو الحشوة العامل المساعد الثابتة. تم تحضير العامل المساعد $80\% \text{MgO}:20\% \text{SiO}_2$ واستخدامه بطريقة الخطوتين. استخدمت الظروف التسغيلية التالية في هذا البحث $200-400^\circ\text{C}$ ، $0.2-3.25 \text{ h}^{-1}$ بثبوت الضغط الجوي. في هذا البحث درس ايضاً تأثير النسبة المولية للكحول الايثيلي الى الاسيداليهيد من 1.5 الى 3 لمختلف درجات الحرارة والسرعة الفراغية.

درجة حرارة 350°C و 0.5 h^{-1} بثبوت نسبة المولية للكحول الايثيلي الى الاسيداليهيد، كانت نسبة التحول للمرور الواحد هي 12% و نسبة التحول النهائي هي 26%.

امتزاز غازي الهيدروجين والميثان على الكربون المنشط

عبد الحليم عبد الكريم محمد وعباس خلف

قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

تم الحصول على توازن الامتزاز الايزوثرمي لغاز الهيدروجين و الميثان باستخدام الكربون المنشط لمدى درجات حرارة من 303 كلفن وضغوط من 0 - 4 ميكا باسكال. النتائج المختبرية لتلك المكونات الاحادية تتطابق بشكل جيد مع النموذج التجريبي للانكمامير .

المعاملة بالحامض للشعير البرافيني العراقي

عبد الحليم عبد الكريم محمد وعمر صلاح عباس

قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

تمت معاملة شمع بارافيني عراقي يحتوي على 4.4% وزناً من الدهون ، بحامض الكبريتيك وذلك لتنقیل المحتويات الاورماتية وجعله مناسباً للاستعمالات الغذائية والطبية المختلفة. وتمت المعاملة بالحامض باستعمال حامض الكبريتيك بتراكيز 90 - 110 % وزناً ، وكانت نسبة الحامض إلى الشمع من

الحد من تأكل حديد التسلیح في الخرسانة

ابراهيم سركيس بارو وبهاء جورج كزير* ونورة رمزي يوسف
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق
مركز البناء والzagaj للبحوث - العراق

تم في هذا البحث محاولة جديدة لايجاد متغيرات التأكل كمعدن للتآكل ومقاومة الوسط، حديد التسلیح في الخرسانة باستخدام السمنت العادي. التقنية المستخدمة تختلف كلياً عن مثيلاتها في الابدبيات العلمية لرصد ظاهرة تأكل الحديد في الخرسانة. التقنية المستخدمة قائمة اساساً على فرض ان ظاهرة التأكل سببها الاستقطاب التنشيطي يتداخ مع مقاومة الوسط الناقل لكل ما يسبب التآكل. استخدمت في هذه الدراسة نماذج من حديد التسلیح بعد ان تم تنظيفها ووضعت في نماذج من الكونكريت اسطوانية الشكل تحتوي على تراكيز مختلفة من قشرة الرمان والعنجر كمبطبات عضوية بالإضافة الى تراكيز NaNO_2 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ كمبطبات كيميائية. اشارت النتائج الى: (1) ان كلا المركبين العضويين ليست لها اية تأثيرات يمكن ان تحمي المعدن من التآكل. (2) كلا المركبين الكيميائيين قلل معدلات التآكل حيث كفاءة NaNO_2 بلغت 80% باستخدام 3% وزناً وكفاءة $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ بلغت 61% باستخدام 2% وزناً. (3) المقاومة الكهربائية للكونكريت بوحدات Ohm المستخرجة من IR-Drop تم مناقشتها.

تصنيع عوازل بطاريات الرصاص السائلة باستخدام البولي اثيلين المنتج محلياً

مالك مصطفى محمد وزيد رافع*

قسم الهندسة البيوكيميائية - كلية هندسة الخوارزمي - جامعة بغداد - العراق
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

يتناول هذا البحث دراسة استخدام البولي اثيلين المنتج محلياً في تصنيع عوازل بطاريات الرصاص السائلة كبديل اقتصادي عن عوازل البولي فينيل كلورايد المستخدمة من قبل الشركة العامة لصناعة البطاريات وكذلك عن عوازل البولي اثيلين المستوردة .

حضرت خلطات بنسوب مختلفة للمواد الداخلة والتي تشمل البولي اثيلين عالي الكثافة TR I60 ، مواد مالئة مثل السليكا، زيوت مثل البارافين وثاني اوكتايل الفثاليت التي تضاف إلى الخلطة لتحسين الخواص النهائية للعوازل ، ثم تشكيله بواسطة ماكينة الخلط والمعروفة two - roll mill بظروف عملية ثابتة. حددت أفضل النسب للمواد الداخلة في الخلطات والتي أعطت أعلى درجة من المسامية واقل مقاومة كهربائية باستخدام البولي اثيلين العالي الكثافة بنسبة (15 %)، مواد مالئة بنسبة

استخدامها للأغراض المختلفة . أن هذه الخاصية لها علاقة بالخصائص الفيزيائية للصخور والمعادن مثل خصائص المقاومة ، الصلاة والقابلية على التفت . ويمكن الاستفادة من هذه لتطبيقات مختلفة مثل التصغر الحجمي للصخور والمعادن وكذلك قابلية التراكيب الصخرية على الحفر اعتماداً على أسس المقارنة بصخرة مرجعية كانت خصائصها وقيم مؤشرات التكسير لها قد حدلت سلفاً حيث يمكن الاستفادة من هذا التطبيق في دراسة لاحقة تعمد على البحث الجاري هذا .

ولهذا الغرض فقد صنع جهاز مختبر ي Simplify يتكون من اسطوانة عمودية (طولها 60 سم وقطرها الداخلي 11 سم) تحتوي على شقوق على طول الاسطوانة بواقع شق كل 10 سم وتجلس هذه الاسطوانة على قاعدة مكونة من اسطوانة قصيرة تمثل وعاء احتواء النماذج . مع أوزان مختلفة تمثل المطارات الساقطة واستخدم التحليل الحجمي المختبري كأدلة لتحقق مدى تكسر أو طحن الجسيمات الصخرية ذات العلاقة بعد تعریضها لاصدمة ميكانيكية بواسطة المطارات الساقطة (أو الأوزان الساقطة) . إن عدد الطرق وارتفاع السقوط يمكن أن تمثل مستوى الطاقة المسلطة على الجسيمات الصخرية . تكون النماذج المستخدمة من جسيمات من الكاولين الأحمر وزن كل نموذج 50 غم . لقد تم الاستنتاج بان كفاءة التصغر الحجمي تزداد مع ارتفاع وزن المطارة الساقطة (الأوزان) ، ارتفاع السقوط وعدد الطرق . كما تم الاستنتاج بان حجم فتحة المنخل الملائمة لإجراء الدراسة المقارنة كان (2.8) ملم . ويمكن استخدام هذا الحجم للدراسات المستقبلية . لقد تمت التوصية باستخدام المتغيرات التشغيلية التالية كقيم مثلى: وزن السقوط = 993.5 غم ، ارتفاع السقوط = 30 سم ، عدد الطرق = 20 ، حجم فتحة المنخل المستخدم للتحليل الحجمي المختبري = 2.8 ملم . يمكن لهذه الطريقة أن تخدم كدليل بسيط وواضح لتقدير مدى سهولة التصغر الحجمي للصخور والمعادن (تكسيرها أو طحنها) .

السيطرة على تكلسات كربونات الكالسيوم ومنع التآكل الحاصل في منظومة ابراج تبريد مدينة الطب باستخدام حاضن الكبريتيك

نجوى صابر مجید

قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

يتضمن البحث طريقة للسيطرة على تكلسات كربونات الكالسيوم في منظومات ابراج التبريد وبحدود معينة تضمن حماية المنظومة من التآكل.

0 إلى 10 %، أما الحرارة فترواحت بين 75 إلى 95 درجة مئوية واستغرق وقت المعاملة من 0 إلى 2 ساعة .

تم حساب العلاقة بين فقدان الشمع نتيجة المعاملة بالحامض وظروف التشغيل بواسطة معادلة متعددة الحدود من الدرجة الثانية وذلك لتلائم البيانات لظروف التجارب التي تم الحصول عليها من طريقة تصميم التجارب لبوكس وولسن.

تشير نتائج المعاملة بالحامض إن فقدان الشمع لم يتاثر بدرجة حرارة المعاملة، وُجِدَ إن الحد الأدنى لتركيز الحامض الذي يجرِ الشمع على التفاعل هو حوالي 100% وزناً . وهذا التركيز ووقت المعاملة لأكثر من 1.5 ساعة، ونسبة حامض إلى الشمع أكبر من 5% وزناً ، تسبّب مُنتج "محترق" ذو لون غامق . ولم يظهر هذا اللون الغامق أي تحسن يذكر عند قصره بنسبة تراب إلى الشمع قدرها 20% في درجة حرارة 90° درجة مئوية ولمدة 1.5 ساعة.

تحويل الميثانول إلى الفورمالديهيد باستخدام العامل المساعد

كريم هنيش حسن وخالد خزعل حمادي

قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة ديالى - العراق

قسم الهندسة البيوكيميولوگية- كلية هندسة الخوارزمي - جامعة بغداد - العراق

Fe₂O₃ في هذا البحث تم تحضير العامل المساعد / MoO₃ باستخدام ثلاثة طرق للتحضير (Kneading, Precipitation, Coprecipitation) مع العامل المساعد التجاري في عملية تحضير الفورمالديهيد المستخدم في العديد من الصناعات من أكسدة الميثانول . تم استعمال المفاعل الأنبوبي المحشو المستمر تحت ضغط ثابت 10 جو وكانت نسبة الميثانول/الأوكسجين 5.5% درجات الحرارة من 200 إلى 350 درجة مئوية . أظهرت النتائج إن العامل المساعد المحضر بطريقة coprecipitation ذو كفاءة مناسبة ومقاربة لكافءة العامل المساعد التجاري وإن أعلى نسبة إنتاج للفورمالديهيد تم الحصول عليه عند درجة حرارة 300 درجة مئوية ولجميع العوامل المساعدة المستخدمة.

طريقة مبسطة لدراسة قابلية الصخور للتكسير والطحن

حامد محمد جاسم العيساوي

قسم الهندسة البيوكيميولوگية- كلية هندسة الخوارزمي - جامعة بغداد - العراق

يعنى هذا البحث بوصف طريقة مبسطة وواضحة لتقدير قابلية الصخور والمعادن على التكسير والطحن لغرض

والتي تمثل الجزء المهم من عناصر الانتقال بالإضافة إلى الحمل .

خصائص الإشعاع للغازات المتكونة داخل الفرن حسبت على اعتبار أن الغازات غير رمادية وعليه تم استخدام النموذج المكافئ لمجموع الخصائص للغازات الرمادية sum of gray gases طريقة الحل اعتمدت على تطبيق معادلات الاتزان الحراري لكل منطقة (سطح أو حجم) من الغازات الموجودة في الفرن بعدها يتم حلها لإيجاد توزيع درجة الحرارة ضمن الظروف المعتمدة في الحل . أعطت النتائج دقة جيدة عندما تم مقارنتها مع الدراسات السابقة والتي استخدمت بها طريقة " Zonal " ومع ما متوفّر من معطيات في المحطة.

طلاء ايبوكسي قيري مقاوم للتآكل

عباس حميد سليمون ، مؤيد المدرس ، علي عبد الزهرة مرداد
قسم هندسة البيئة للدراسات العليا - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق
قسم الهندسة الكيميائية - كلية الهندسة - جامعة بغداد - العراق

هذه الدراسة تعنى بتحضير تركيبة طلاء ايبوكسي قيري مقاوم للتآكل تتكون بصورة رئيسية من اسفلت منفوخ، مادة مذيبة (زايلين)، راتنج ايبوكسي (EPON828) ومادة مصلبة (DETA) . هذه المواد تصاغ في مركبين رئيسيين هما (A) و (B). عند خلط هذين المركبين بنسبة خلط محددة وبعد طلائهما على السطوح المعدنية فان طبقة طلاء قوية مقاومة للتآكل سوف تتشكل. يستعمل هذا النوع من الطلاء في استخدامات متعددة للحماية ضج التآكل في ظروف جوية متغيرة.

تم استخدام حامض الكبريتิก لهذا الغرض واعتمدت طريقة مؤشر رايزنر للاستقرارية.

الدراسة تمت باخذ نموذجين من موقع برج التبريد لمدينة الطب، حيث يمثل احد النماذج ماء الاسالة المستخدم كمفدي للمنظومة والآخر ماخوذ من ابراج التبريد وتم تحديد الموصفات الكيميائية المتضمنة قاعدة المثيل البرتقالي، عسارة الكالسيوم، الدالة الحامضية ونسبة المواد الصلبة الذائبة .

اجريت تجارب لبيان تأثير تقليل قاعدة المثيل البرتقالي والدالة الحامضية على مؤشر رايزنر للوصول الى افضل مدى يكون فيه التكس قليل جدا وباضافة حامض الكبريتيك.

تجارب اخرى اجريت لبيان العلاقة بين تركيز الكالسيوم ومعدل التآكل بوحدة MPY.

محاكاة منطقة الاشعاع الحراري في محطة المسبي الحرارية باستخدام طريقة مونت كارلو

تحسين علي الخطاب ، علي عبد الحسين ، ووسام احمد
قسم هندسة المواد - كلية الهندسة - جامعة بابل - العراق
قسم الهندسة الميكانيكية - كلية الهندسة - جامعة بابل - العراق

تم في هذا البحث إيجاد توزيعات درجة الحرارة في فرن محطة توليد كهرباء المسبي الحرارية . طريقة " مونت كارلو " للمحاكاة استخدمت هذه كطريقة عدبية لحساب كميات الحرارة المنتقلة بالإشعاع داخل الفرن